





04001-04004-04007-04109 GREEN TI FILLER




HS/Linea MH100:
1000 ml +
200 ml +
150-250 ml



22-25" DIN 4
a 20°C



Ø 1,4-1,8 mm
HVLP:
1,5-1,7 mm
N° mani: 2-3



Isolante: 60-100 µ
Riempitivo: 160-200 µ



Carteggiabile:
2-5 h a 20° C
oppure
20-30 min. a 60° C



Flash off: 5-6 min.
Max. potenza: 10-15 min.

Pot life a 20°C:
45-120 min.

DESCRIZIONE

Fondo poliaccrilico bicomponente ad alto potere riempitivo, esente da cromati, disponibile in 4 versioni colorate: 04001 White (bianco), 04004 Light Grey (grigio chiaro), 04007 Dark Grey (grigio scuro) e 04109 verde.

UTILIZZO SPECIFICO

Riempitivo o isolante per tutti i lavori di carrozzeria di autoriparazione. Specifico per riparazioni a pannello intero.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Facilità di applicazione.
- Rapidità di essiccazione.
- Ottimo riempimento.
- Facile carteggiatura soprattutto a secco
- Alta resa (Prodotto ad "alto solido").
- Possibilità di ottenere il fondo in qualsiasi tonalità di grigio, favorendo sia la copertura con lo smalto di finitura che la realizzazione delle tonalità di grigio dei fondi utilizzati in originale.
- Effetto "spia" in fase di carteggiatura (04109)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Stucco poliestere a spatola

Finire la carteggiatura con P 120-180 a secco. Sgrassaggio con 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Lamiera

Questo prodotto presenta un'ottima adesione su lamiera, tuttavia è raccomandata l'applicazione di 1 - 2 mani di 04318 FIX-O-DUR EC o 05720 MONOPRIMER come primer anticorrosivo.

Vecchie verniciature

Carteggiatura e sgrassaggio con 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER. Su film sensibili ai solventi ed acrilici termoplastici eseguire prove preliminari per non incorrere nel rischio di rinvenimenti, screpolature, etc.

APPLICAZIONE

Miscelando i fondi tra di loro è possibile ottenere tutta la gamma dei grigi.

Esempio: utilizzando i rapporti indicati si ottiene approssimativamente la seguente gamma grigi

04007	100	70	30			
04004		30		100	50	
04001			70		50	100

A spruzzo.

Preparazione della miscela:

Riempitivo	Induritori HS/UHS	
04001-04004-04007-04109 GREEN TI FILLER	1000 g	1000 ml
00362-00109-00209 HARDENER o	130 g	200 ml
MH100-110 MACROFAN UHS HARDENER	130 g	200 ml
00740-00741-00742-00755 AUTOREF. THINNERS	100-200 g	150-250 ml

Per riparazioni a spot	Induritori HS/UHS	
04001-04004-04007-04109 GREEN TI FILLER	1000 g	1000 ml
00174 HS HARDENER EXTRA SPEEDY o	130 g	200 ml
MH115-MH120 MACROFAN UHS HARDENER	130 g	200 ml
00740-00741-00742-00755 AUTOREF. THINNERS	100-200 g	150-250 ml

	T: 15-35°C		T: 15-25°C	Spot Repairs T: 15-25°C	
INDURITORI	00362-00209	MH100-MH110	MH115	00174-00109	MH120
Pot life a 20 °C	120 min.	90 min.	60 min.	60 min.	45 min.

Viscosità di applicazione a 20 °C: 22-25" DIN 4

Ø ugello: 1,4 - 1,8 mm; HVLP 1,5 - 1,7 mm; Pressione aria: come indicato dal produttore di pistole

N° mani: 2 - 3

Spessore consigliato: 60 - 100 µ (isolante); 160 - 200 µ (riempitivo)

Resa teorica: 6 m² per 1 l a 80 µ; 4 m² per 1 kg a 80 µ

DIR 2004/42/CE (DLGS n°161): Primer-Filler 2K IIB/c - COV pronto all'uso 540 g/l

Questo prodotto pronto all'uso contiene al massimo 540 g/l di COV

ESSICCAZIONE

	00362-00209-00109 MH100-MH110		00174 MH115-MH120	
Ad aria a 20°C (T. supporto):	Isolante	Riempitivo	Isolante	Riempitivo
Maneggiabile	40-50 min.		20 min.	Non
Carteggiabile	4 ore	5 ore	2 ore	consigliato
A forno a 60 °C (T. supporto):				
Carteggiabile	30 min.		20 min.	
Lampade IR (onde corte):				
Flash-off	5-6 min.			
Massima potenza	10-15 min.		Non consigliato	
Distanza	60-80 cm.			

CARTEGGIATURA

Finiture monostrato

A secco con grana P320 (roto-orbitale)

Ad umido con grana P500

Finiture doppio strato

A secco con grana P400 (roto-orbitale)

Ad umido con grana P600-800

SOVRAPPLICAZIONI CONSIGLIATE

- 04122 HI-GARD SEALER
- HYDROFAN / BSB + Trasparenti Refinish gamma Lechler o MACROFAN TOPCOAT

SCHEDA TECNICA N° 0318-I

REV. 06/2020

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.