


DS25045 2K HELM MET. ARGENTO GR. GROSSA



1000 ml +
150 ml +
400 ml



Ø1.2-1.4 mm
3.5-4 Atm
N° mani: 2



Ad aria a 20°C :
15'

Pot life a 20°C:
4 ore

DESCRIZIONE

Base opaca colore argento bicomponente da ricoprire con trasparente UV o tradizionali.

UTILIZZO SPECIFICO

Verniciatura diretta di caschi in PC (polycarbonato) ABS, PRFV (vetroresina) trattata con idonei fondi. Decorabile con grafiche DECALS.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Facile applicazione
- Rapida essiccazione
- Ottime resistenze alla luce
- Riverniciabile con trasparenti tradizionali e U.V.
- Decorabile con grafiche Decals

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

PC, ABS, PC-ABS: sgrassare con 00617 PLASTIC CLEANER
PRFV: adeguatamente primerizzato

APPLICAZIONE

A spruzzo.

Preparazione della miscela:

DS25045 2K HELM MET. ARGENTO GR. GROSSA
29342 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER o
31306 INDURITORE PA oppure
29360 INDURITORE NG1 *
00622 DILUENTE AB/CM

Peso/Volume

1000 parti
150 parti

400 parti

* Vedi OSSERVAZIONI

Pot life a 20°C : 4 ore
Viscosità di applicazione : 16-18" TF4
Ø ugello: 1.2 -1.4 mm
Pressione aria: 3.5- 4 Atm
N° mani: 2
Intervallo fra le mani : 5 - 10 min.
Spessore consigliato: 15-25 µ
Ambito applicativo : 20-25°C 50-70% U.R.



Resa teorica: 1 kg di miscela: 11 m² a 25 μ
V.O.C. della miscela pronta all'uso = 642 g/l

ESSICCAZIONE

Appassimento : 15' a 20°C
30' a 60°C (può essere decalcato)

SOVRAPPLICAZIONI CONSIGLIATE

Finiture trasparenti tradizionali e U.V.

OSSERVAZIONI

29360 INDURITORE NG1 è un induritore con monomeri liberi < 0,1 % in ottemperanza alla restrizione REACH sull'utilizzo di diisocianati all'interno della Comunità Europea (regolamento UE 2020/1149). Prodotto Speciale disponibile su richiesta.

**SCHEDA TECNICA N° 0611-I
REV. 01/2022**

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.