





MAC 5 (M5000) MACROFAN 1K TOPCOAT




1000 ml +
800-1000 ml



17-18" DIN4
a 20°C



Ø 1,2-1,4 mm
4 Atm
N° mani:
2 incrociate



Ad aria a 20°C
Maneggiabile: 40-45'
In profondità : 24 h

DESCRIZIONE

Smalto di finitura monocomponente nitro-acrilico lucido.

UTILIZZO SPECIFICO

Per finiture monocomponenti lucide di qualità, in tinte pastello, in vari settori industriali, dove è richiesta rapidità di essiccazione, produzione di aerosol e per la riproduzione di tinte di auto e moto storiche.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Facilissima applicabilità.
- Elevata rapidità d'essiccazione.
- Facile lucidabilità.
- Buona brillantezza.
- Buona resistenza all'esterno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Può essere applicato in ciclo secco su secco su fondi acrilici a due componenti (MACROFAN FILLER).

APPLICAZIONE

A spruzzo.

Preparazione della miscela:

MAC 5 MACROFAN 1K TOPCOAT (derivato da binder M5000)
00551 LECHLEROID THINNER
o
00740 - 00741 THINNER AUTOREFINISHING

volume e peso

1000 parti

800-1000 parti

Viscosità di applicazione a 20 °C: 17- 18" DIN4

Ø ugello: 1,2 - 1,4 mm

Pressione: 4 Atm

N. mani: 2 o più mani incrociate

Intervallo fra le mani: 3-5 min. a 20°C

Spessore consigliato: 40 µ



Resa teorica : 4-5 m² a 40 μ con 1 lt/kg di miscela pronta all'uso

DIR 2004/42/CE (DLGS n°161): Finiture Speciali IIB/e - COV pronto all'uso 840 g/l
Questo prodotto pronto all'uso contiene al massimo 840 g/l di COV

ESSICCAZIONE

Ad aria a 20°C

Maneggiabile : 40-45 min.

In profondità : 24h

A forno a 60°C

15 – 20 min. a seconda degli spessori

LUCIDABILITA'

Dopo 8 - 14 h a 20°C secondo gli spessori.

OSSERVAZIONI

Per applicazioni su auto e moto storiche può essere utilizzato in ciclo secco su secco su fondi nitro (05548 MONOFILLER – 05546 STOPPER PLUS).

SCHEDA TECNICA N° 0441/50-I

REV. 11/2008

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.