




# 04462 - POLYDUR FAST



1000 ml +  
20-40 ml



1-2 rasate



Ad aria a 20° C:  
20-30'



P60-80  
P120-150

Pot-life a 20° C:  
4-6'

## DESCRIZIONE

Stucco poliestere a spatola rapido in essiccazione.

## UTILIZZO SPECIFICO

Per livellare grosse imperfezioni su autovetture, veicoli industriali e manufatti industriali in genere.

## CARATTERISTICHE PECULIARI

- Facile applicabilità
- Facile carteggiabilità
- Sicurezza in esercizio
- Rapidità di essiccazione
- Elevatissimo potere riempitivo
- Adesione su un elevato numero di supporti (acciaio, ghisa, alluminio, vetroresina)

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

### Lamiera - alluminio

Vanno resi ruvidi e sgrassati con 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

### Vecchie verniciature

Non applicare su verniciature sensibili ai solventi.

Non applicare su Wash Primer.

Se si vuole applicare preventivamente un'antiruggine, usare Primer epossidici tipo 04384 EPOFAN PRIMER R-EC, e lasciarlo essiccare perfettamente.

## APPLICAZIONE

A spatola.

### Preparazione della miscela:

	volume	peso
04462 POLYDUR FAST	1000 ml	1000 g
00281 POLYDUR HARDENER	20-40 ml	10-30 g

Nella stagione estiva la catalisi può essere limitata nell'1% a peso e nella stagione invernale si può aumentare fino al 3% a peso.

Pot-life a 20°C: 4-6 min.

N. rasate: 1 + 1 di rifinitura.

Spessore consigliato: minimo 200 µ e massimo qualche mm

**DIR 2004/42/CE (DLGS n°161): Stucchi/Mastici IIB/b - COV pronto all'uso 250 g/l**

**Questo prodotto pronto all'uso contiene al massimo 200 g/l di COV**

---

## **ESSICCAZIONE**

Carteggiabile dopo 20' - 30' a 20°C.

Lampada I.R.: i tempi di essiccazione dipendono dalla potenza della lampada

---

## **CARTEGGIATURA**

A secco con carta P60-80 e rifinitura con carta P120-150.

---

## **SOVRAPPLICAZIONI CONSIGLIATE**

Tutti i fondi della nostra linea di prodotti per Carrozzeria.

---

## **OSSERVAZIONI**

- Il prodotto non aderisce su Wash Primers o prodotti analoghi.
- Residui di stucco catalizzato non devono essere rimessi nelle latte originali.
- Il prodotto va conservato in luogo fresco ed impiegato entro la data di scadenza apposta sul recipiente.
- Eccessi di induritore portano alla formazione di macchie giallastre sugli smalti di finitura.
- Per assicurare un'adesione perfetta, è indispensabile che la lamiera, prima dell'applicazione degli stucchi, venga sgrassata e resa ruvida con tela smeriglio o carta abrasiva.

L'induritore POLYDUR contiene perossidi che hanno azione irritante. Evitare per quanto possibile contatti con la pelle e tenere protetti gli occhi. Lavare a lungo le mani con acqua e sapone dopo l'uso del prodotto.

**SCHEDA TECNICA N° 0477-I**  
**REV. 07/2007**

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.