




05331 - MULTILIGHT




1000 ml +
10-30 ml



1-2 rasate



20-30' a 20°C



P60-80
P120-150

Pot-life a 20°C
5-6'

DESCRIZIONE

Stucco poliestere universale a spatola a basso peso specifico ed elevato potere riempitivo.

UTILIZZO SPECIFICO

Per livellare grosse imperfezioni su acciaio e lamiera zincate in carrozzeria Industriale e di Autoriparazione.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Leggerezza (peso specifico ca. 1000 g/l)
- Ottima adesione su lamiera zincata, acciaio, ghisa, alluminio e vetroresina.
- Facilissima spatolabilità e carteggiabilità
- Elevato potere sospensivo e riempitivo
- Rapido indurimento
- Essiccabile con lampade IR (anche ad onde corte)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Lamiera zincata, acciaio, alluminio

Vanno resi ruvidi e sgrassati con 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Vecchie verniciature

- Non applicare su verniciature sensibili ai solventi
- Non applicare MAI su Wash Primer
- Se si vuole applicare preventivamente una antiruggine, usare Primers epossidici tipo 04384 EPOFAN PRIMERS R-EC ed essiccarlo perfettamente.

APPLICAZIONE

A spatola

Preparazione della miscela:

05331 MULTILIGHT
00281 POLYDUR HARDENER

a peso e a volume

1000 parti
10-30 parti

Nella stagione estiva la catalisi può essere limitata all'1% e nella stagione invernale si può aumentare fino al 3%.

Preparazione della miscela per la versione in cartuccia.

Inserire la cartuccia nell'apposito estrusore con l'induritore 00472 POLYDUR HARDENER CARTRIDGE. Regolare opportunamente l'asta di dosaggio. La quantità di Catalizzatore viene proporzionata automaticamente.

Si consiglia:

1% in estate - 2% nella media stagione - 3% in inverno.

Pot-life a 20 °C: 5-8'

N° rasate: 1+1 di rifinitura

Spessore consigliato: min. 150 µ e max. qualche mm.

DIR 2004/42/CE (DLGS n°161): Stucchi/Mastici IIB/b - COV pronto all'uso 250 g/l

Questo prodotto pronto all'uso contiene al massimo 200 g/l di COV

ESSICCAZIONE

Carteggiabile dopo 20-30' a 20 °C

Lampade I.R. (i tempi di essiccazione dipendono dalla potenza della lampada).

CARTEGGIATURA

A secco con carta grana P60-80 e rifinitura con carta grana P120-150

SOVRAPPLICAZIONI CONSIGLIATE

Tutti i fondi della ns. linea di prodotti per Carrozzeria

OSSERVAZIONI

Il prodotto non aderisce su Wash Primers o prodotti analoghi.

Residui di stucco catalizzato non devono essere rimessi nelle latte originali.

Il prodotto va conservato in luogo fresco ed impiegato entro la data di scadenza apposta sul recipiente.

Per assicurarne un'adesione perfetta, è indispensabile che la lamiera, prima dell'applicazione degli stucchi, venga sgrassata e resa ruvida con tela smeriglio o carta abrasiva.

L'INDURITORE POLYDUR contiene perossidi che hanno azione irritante. Evitare per quanto possibile contatti con la pelle e tenere protetti gli occhi.

Lavare a lungo le mani con acqua e sapone dopo l'uso del prodotto.

Eccessi di induritore portano alla formazione di macchie giallastre sugli smalti di finitura.

SCHEDA TECNICA N° 0458-I

REV. 07/2007

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.