




05537 POLYDUR SPAT-O-FIBER FINE



1000 ml +
40 ml



1-2 rasate



Ad aria a 20° C:
25-30'



P40

Pot-life a 20° C.
6-10'

DESCRIZIONE

Stucco poliestere riempitivo rinforzato con fibre di vetro.

UTILIZZO SPECIFICO

Per la riparazione di piccoli fori e danni relativamente importanti alle lamiere delle carrozzerie e riparazioni in genere di supporti in vetroresina.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Rapidissima presa.
- Elevata tenacia.
- Possibilità di otturare fori di qualche mm.
- Buona adesione su ferro, acciaio, alluminio, vetroresina.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Sgrassare, smerigliare e ribattere la lamiera del foro verso l'interno.

APPLICAZIONE

A spatola.

Preparazione della miscela:

	volume	peso
05537 POLYDUR SPAT-O-FIBER FINE	1000 ml	1000 g
00281 POLYDUR HARDENER	40 ml	20 g

Nella stagione estiva la catalisi può essere limitata all'1% a peso e nella stagione invernale si può aumentare fino al 3%.

Pot-life a 20 °C: 6 – 10 min.

N. di rasate: 1 - 2

Spessore consigliato: da 200 µ a qualche mm.

DIR 2004/42/CE (DLGS n°161): Stucchi/Mastici IIB/b - COV pronto all'uso 250 g/l

Questo prodotto pronto all'uso contiene al massimo 200 g/l di COV

ESSICCAZIONE

Carteggiabile dopo 25-30' a 20 °C

CARTEGGIATURA

A secco, con carta grana P 40.

SOVRAPPLICAZIONI CONSIGLIATE

04461 POLYDUR CART
04380 POLYDUR ZINC
04462 POLYFAN FAST
04210 POLYFAN RUSH

OSSERVAZIONI

- Il prodotto non aderisce su Wash Primers o prodotti analoghi.
- Residui di stucco catalizzato non devono essere rimessi nelle latte originali.
- Il prodotto va conservato in luogo fresco ed impiegato entro la data di scadenza apposta sul recipiente.
- Eccessi di induritore portano alla formazione di macchie giallastre sugli smalti di finitura.
- Per assicurare un'adesione perfetta, è indispensabile che la lamiera, prima dell'applicazione degli stucchi, venga sgrassata e resa ruvida con tela smeriglio o carta abrasiva.

L'induritore POLYDUR contiene perossidi che hanno azione irritante. Evitare per quanto possibile contatti con la pelle e tenere protetti gli occhi. Lavare a lungo le mani con acqua e sapone dopo l'uso del prodotto.

SCHEDA TECNICA N° 0476-I
REV. 07/2007

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.