





01230 - ACRIFAN 1K CLEAR



Pronto all'uso

16" DIN 3
a 20° CØ 1,4 mm
4 Atm
N° mani: 2-3Ad aria a 20° C:
6 ore

DESCRIZIONE

Trasparente acrilica monocomponente.

UTILIZZO SPECIFICO

In carrozzeria, per la verniciatura di battute, per interni.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Pronto all'uso
- Facilissima applicabilità
- Rapida essiccazione
- Ottima lucidabilità
- Ottima ritoccabilità
- Buona brillantezza
- Non ingiallente

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicazione di smalto HYDROFAN basecoat. Lasciare evaporare completamente l'acqua (20-40' a 20 °C).

APPLICAZIONE

A spruzzo.

Per battute ed interni il prodotto è pronto all'uso.

Per migliorare le resistenze preparare la seguente miscela:

01230 ACRIFAN 1K CLEAR
00362 HS HARDENER MEDIUM
00740 - 00741 - 00742 THINNER AUTOREFINISHING

volume e peso

1000 parti
130 parti
0-200 parti

Pot-life a 20 °C: 2 ore
Viscosità d'applicazione a 20°C: 16" DIN 3
Ø ugello: 1,4 mm
Pressione: 4 Atm
N° mani: 2-3
Intervallo fra le mani: 10' a 20 °C
Spessore consigliato: 20-30 µ

Resa teorica: 5,6 m² per 1lt di miscela a 25 µ
5 m² per 1 kg di miscela a 25 µ

DIR 2004/42/CE (DLGS n°161): Finiture Speciali IIB/e - COV pronto all'uso 840 g/l

Questo prodotto pronto all'uso contiene al massimo 826 g/l di COV

ESSICCAZIONE

Ad aria a 20 °C

Fuori polvere: 3-5 min.

Fuori tatto: 15-20 min.

In profondità: 6 ore

Lucidabile:dopo 6 ore

AVVERTENZE

Il prodotto non catalizzato ha una buona resistenza agli agenti atmosferici, ma insufficiente alla benzina, pertanto è sconsigliato l'utilizzo su esterni di vetture.

SCHEDA TECNICA N° 0401-I

REV. 01/2009

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.