



LS103 (29103) SYNTOPRIMER




1000 ml +
200-400 ml



20-25° DIN 4
a 20° C



Ø 1.4-1.8 mm
4 Atm
N° mani: 2-3



Ad aria a 20° C
Maneggiabile: 60 min.
in profondità: 24 h

DESCRIZIONE

Antiruggine sintetica esente da cromati di rapidissima essiccazione.

UTILIZZO SPECIFICO

Primer anticorrosivo nella verniciatura di macchine agricole, macchine movimento terra, veicoli industriali e supporti in acciaio in genere.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Rapida essiccazione.
- Buona aderenza su acciaio.
- Buon potere riempitivo.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Lamiera nera: microsabbare, discare.

Acciaio: sgrassare accuratamente con 00695 SILICONE RFEMOVER SLOW e carteggiare o sabbare.

Verniciature preesistenti: non sovrapplicare a vernici solubili in solvente.

APPLICAZIONE

A spruzzo.

Preparazione della miscela:

LS103 SYNTOPRIMER (derivato da binder 29103)
00824 (Slow) -00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNER oppure
00552 LECHLEROID L THINNER

a peso e a volume

1000 parti
200-400 parti

Viscosità di applicazione a 20 °C: 20 -25° DIN 4

Ø ugello: 1.4 – 1.8 mm

Pressione: 4 Atm

N. mani: 2-3

Spessore consigliato: 60 - 80 µ

Resa teorica: 1 l di miscela = 5,5 m² a 75 µ

1 kg di miscela = 4,5 m² a 75 µ

V.O.C. medio della miscela pronta all'uso: ~ 610 g/l

ESSICCAZIONE

Ad aria a 20 °C

Fuori polvere: 10-15 min.

Maneggiabile: 60 min.

In profondità: 24 ore

SOVRAPPLICAZIONI CONSIGLIATE

- Smalti poliuretanici (ISOLACK)
 - Smalti sintetici (SYNTOLACK)
 - Smalti nitrosintetici (NITRON), quando il SYNTOPRIMER è completamente essiccato
-

OSSERVAZIONI

Essendo la composizione esente da cromati, si raccomanda la realizzazione di Formulazioni NON contenenti le Tinte Base 29011, 29012 e 29026, in quanto contenenti cromato di piombo che porterebbe il prodotto finale a perdere le caratteristiche di atossicità.

Ricerca la formulazione da riprodurre alla Casa SOTTOTINTE-UNDERCOATS sul LECHLER EXPLORER/ MAP, scegliendo la tonalità nella cartella dedicata.

SCHEDA TECNICA N° 0355-I

REV. 04/2016

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.