



LS171 (29171) EPOTOP 1K



1000 ml +
200-300 ml



20-24" DIN 4
a 20°C



Ø 1,4 mm
4 Atm

N° mani: 2-3



Ad aria a 20°C
Maneggiabile: 4-5 h
in profondità: 5-6 gg.

DESCRIZIONE

Smalto epossi-estere monocomponente per finiture lucide.

UTILIZZO SPECIFICO

Verniciatura di manufatti industriali metallici in genere.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Facile applicabilità
- Buon aspetto estetico
- Buona adesione su rapporti metallici:
 - acciaio (il prodotto non contiene pigmenti anticorrosivi: protezione per effetto barriera).
 - alluminio e sue leghe
 - lamiera zincata
- Discreta resistenza agli agenti atmosferici

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti metallici: applicare EPOPRIMER 1K

Acciaio: sgrassare con 00695 SILICONE REMOVER SLOW oppure microsabbare o carteggiare

Alluminio: consigliata carteggiatura o pagliettatura

Lamiera zincata: Consigliata leggera pagliettatura

APPLICAZIONE

A spruzzo.

Preparazione della miscela:

LS171 EPOTOP 1K (derivato da binder 29171)
00824 (Slow)-00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNERS

a volume e a peso

1000 parti

200-300 parti

Viscosità della miscela a 20 °C: 20-24" DIN 4

Ø ugello: 1,4 mm

Pressione: 4 Atm

N° di mani: 2-3

Spessore consigliato: 30-40 µ

Resa teorica: 1 kg o 1 l di miscela = 6,5 - 7,5 m² a 40 µ

V.O.C. medio miscela pronta all'uso: ~ 620 g/l

ESSICCAZIONE

Ad aria a 20 °C

Fuori polvere: 30 min.

Maneggiabile: 4-5 h

In profondità: 5-6 gg.

OSSERVAZIONI

Il prodotto risulta essere molto lento di essiccazione se applicato a spessori superiori a quelli consigliati.

Il prodotto diluito al 25% con 00825 ha un valore di resistività SAMES pari a 300 MOhm x cm. Ricordiamo che la tipologia di diluente utilizzato può modificare i valori di resistività.

SCHEDA TECNICA N°0461-I

REV. 11/2009

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.