



LS186 (29186) NITRON HAMMER



1000 ml +
0-50 ml



40-45" DIN 4
a 20° C



Ø 1,8-1,9 mm
4,5 Atm

N° di mani: 2



Ad aria a 20° C
Maneggiabile: 20-30 min.
In profondità: 3 h

DESCRIZIONE

Smalto nitrocombinato industriale per finiture martellate.

UTILIZZO SPECIFICO

Smalto nitro di uso generale per macchinari, scaffalature, attrezzi e supporti ferrosi in genere.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Aspetto estetico particolare (martellato)
- Rapidità di essiccazione
- Possibilità di mascherare lievi imperfezioni del supporto
- Buona adesione diretta anche su acciaio (il prodotto non contiene pigmenti anticorrosivi: protezione per effetto barriera)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Può essere applicato sui seguenti primers completamente essiccati:

- SYNTOPRIMER
- SYNTOPRIMER ZINC
- Direttamente su acciaio privo di ruggine ed adeguatamente sgrassato con 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

APPLICAZIONE

A spruzzo.

Preparazione della miscela:

LS186 NITRON HAMMER (derivato da binder 29186)
00825 LECHSYS UNIVERSAL STANDARD THINNER

a peso e a volume

1000 parti
0-50 parti

E' possibile l'applicazione del prodotto a pennello, ma con un risultato estetico inferiore.

Viscosità della miscela a 20 °C: 40-45" DIN 4

Ø Ugello: 1,8-1,9 mm

Pressione: 4,5 Atm

N° di mani: 1 mano sfumata (appassimento di 5') + 1 mano bagnata

Spessore consigliato: 30-40 µ

Resa teorica: 1 l di miscela = 6,8 m² a 30 µ

1kg di miscela = 5 m² a 30 µ

V.O.C. medio miscela pronta all'uso: ~ 650 g/l

ESSICCAZIONE

Ad aria a 20° C:

Fuori polvere: 5 min.

Maneggiabile: 20-30 min.

In profondità: 3 h

NOTA

Consigliamo di applicare il prodotto in una zona separata da quella dove vengono applicati prodotti "non martellati", in quanto l'aerosol può provocare difetti di schivature sulle altre verniciature.

SCHEDA TECNICA N° 0474-I

REV. 02/2010

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.