



## LS902 (29902) 2K HIGH MATT BASE



1000 ml +  
100 ml +  
500 ml



16-18° TF 4  
a 20°C



Ø 1,2 mm  
N° mani: 2-3



Ad aria a 20°C:  
da 15-20'

### DESCRIZIONE

Base opaca bicomponente, prodotto a base di resine acriliche modificate, per verniciature PASTELLO – METALLIZZATE - MICALIZZATE A DOPPIO STRATO (da ricoprire con Trasparenti acriliche di finitura). Prodotto ad adesione diretta su ABS e Blend PC/ABS e su tutti i supporti adeguatamente primerizzati.

### UTILIZZO SPECIFICO

Per verniciature di manufatti industriali in genere.

### CARATTERISTICHE PECULIARI

- Rapida essiccazione
- Facile applicazione
- Ottima resistenza alla luce
- Ottima adesione su ABS e Blend PC/ABS (sempre consigliato un test preventivo di adesione).

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**ABS – PC/ABS:** Sgrassaggio con 00617 PLASTIC CLEANER seguita da spolveratura e soffiatura con aria deionizzata per eliminare cariche elettrostatiche.

Vedere: ISTRUZIONI TECNICHE PREPARAZIONE DEI SUPPORTI PLASTICI ALLA VERNICIATURA.

### APPLICAZIONE

A spruzzo pneumatico

#### Preparazione della miscela:

LS902 2K HIGH MATT BASE (derivato da binder 29902)  
29355 LECHSYS ACRITOP STANDARD HARDENER  
00825 (Standard)-00824 (Slow) LECHSYS UNIVERSAL THINNER

#### a peso e a volume

1000 parti  
100 parti  
500 parti

Pot life a 20°C: 4 ore

Viscosità di applicazione a 20°C: 16-18° TF 4

Ø Ugello: 1,2 mm

Pressione: 4 Atm

N° mani: 2-3

Spessore consigliato: 20-25 µ

Resa teorica: 1 kg di miscela = 7.3 m<sup>2</sup> a 25 µ

1 l di miscela = 6.7 m<sup>2</sup> a 25 µ

V.O.C. medio miscela pronta all'uso: ~740 g/l

---

## **ESSICCAZIONE**

Intervallo prima di sovrapporre l'incolore: 15-20 min. a 20°C.

---

## **SOVRAPPLICAZIONI CONSIGLIATE**

Trasparenti acriliche industriali di finitura per sistemi doppio strato.

**SCHEDA TECNICA N° 0517-I**

**REV. 03/2018**

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.