



LS903 (29903) 1K MATT BASE




1000 ml +
500 ml



16-18" TF4
a 20°C



Ø 1,2 mm
N. mani: 2-3
Pressione: 3,5 Atm



Ad aria a 20°C:
da 25-30 min.

DESCRIZIONE

Base opaca monocomponente per verniciature PASTELLO - METALLIZZATE - MICALIZZATE A DOPPIO STRATO (da ricoprire con Trasparenti acriliche di finitura). Prodotto a base di resine acriliche modificate.

UTILIZZO SPECIFICO

Per verniciature di manufatti industriali in genere e per la verniciatura di veicoli industriali.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Rapida essiccazione
- Facile applicazione e aspetto omogeneamente opaco
- Ottima resistenza alla luce
- Versatilità d'impiego.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

ABS-PP-PA(NYLON)-PU: Sgrassaggio con 00617 PLASTIC CLEANER e applicazione di LS920 (29920) MULTIPLAST PRIMER.

Metallo: Carteggiatura e sgrassaggio con 00695 SILICONE REMOVER SLOW, applicazione di primer epossidici (LS107 EPOXYPRIMER- LS175 EPOFAN PRIMER R-EC- LS109 ACRIPUR PRIMER) seguiti da carteggiatura con carta P400. Si possono utilizzare anche fondi intermedi tipo LS105 HI-BUILD FILLER oppure LS204 IS FILLER HBF.

Vedere ISTRUZIONI TECNICHE PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ALLA VERNICIATURA.

APPLICAZIONE

A spruzzo pneumatico

Preparazione della miscela:

LS903 1K MATT BASE (derivato da binder 29903)
00825 (Standard)-00824 (Slow) LECHSYS UNIVERSAL THINNER

a peso e a volume

1000 parti
500 parti

Viscosità di applicazione a 20°C: 16-18" TF4

Ø Ugello: 1,2 mm


Pressione: 3.5 Atm

N° mani: 2-3

Spessore consigliato: 20-30 µ

Resa teorica: 1 kg di miscela = 5.7 m² a 25 µ

1 l di miscela = 5.4 m² a 25 µ



V.O.C. medio miscela pronta all'uso: ~ 765 g/l

ESSICCAZIONE

Intervallo prima di sovrapporre l'incolore: 25-30 min. a 20°C.

SOVRAPPLICAZIONI CONSIGLIATE

Trasparenti acriliche industriali di finitura per sistemi doppio strato.

SCHEDA TECNICA N° 0513-I
REV. 03/2018

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.