



LS945 (29945) 2K GRIP BASE




1000 ml +
100 ml +
500 ml



16-18" TF 4
a 20° C



Ø 1,2 mm
Pressione: 3,5 Atm
N° mani: 2-3



Ad aria a 20°C:
da 20'

Pot life a 20°C
4 h

DESCRIZIONE

Base opaca bicomponente ad adesione diretta su supporti metallici non ferrosi per finiture a doppio strato (da ricoprirsi con trasparente acrilico lucido e opaco) per verniciature pastello, metallizzato e micalizzato. Prodotto a base di resine acriliche.

UTILIZZO SPECIFICO

Per verniciature di manufatti industriali in genere .

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Rapida essiccazione
- Facile applicazione
- Ottima adesione su alluminio e sue leghe, zama, ottone e primer epossidici (è sempre meglio eseguire preventivamente test di aderenza)
- Ottima resistenza alla luce.
- Possibilità di essere sovraverniciata anche con trasparente soft touch solo se la base è metallizzata e micalizzata

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Alluminio e sue leghe, zama, ottone: Sgrassaggio con 00695 SILICONE REMOVER SLOW seguita da soffiatura.

Vedere : ISTRUZIONI TECNICHE PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ALLA VERNICIATURA.

APPLICAZIONE

A spruzzo pneumatico

Preparazione della miscela:

	a peso e a volume
LS945 2K GRIP BASE (derivato da binder 29945)	1000 parti
29355 LECHSYS ACRITOP STANDARD HARDENER	100 parti
00825 (Standard) -00824 (Slow) LECHSYS UNIVERSAL THINNER	500 parti

Pot life a 20°C : 4 ore

Viscosità di applicazione a 20 °C: 16-18" TF 4

Temperatura di applicazione consigliata: maggiore di 5°C e minore di 30°C

Ø ugello: 1,2 mm

Pressione: 3,5 Atm

N° mani: 2-3

Spessore consigliato: 20-30 µ



Resa teorica: 1 kg di miscela = 7.3 m² a 25 μ
1 l di miscela = 6.7 m² a 25 μ
V.O.C. medio miscela pronta all'uso: ~ 750 g/l

ESSICCAZIONE

Ad aria a 20°C :
Sovrapplicabile con trasparente dopo 20'.

SOVRAPPLICAZIONI CONSIGLIATE

Trasparenti acriliche di finitura per sistemi doppio strato.

SCHEDA TECNICA N° 0514-I
REV. 03/2018

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.