



LS946 (29946) 1K METALGRIP



1000 ml +
600-800 ml



16" DIN 4
a 20° C



Ø 1,2 mm
N° mani: 2
Pressione: 3,5 Atm



Essiccazione a forno:
30 min. a 120-140°C

DESCRIZIONE

Smalto monocomponente semiopaco a forno ad adesione diretta su supporti metallici, per verniciatura PASTELLO - METALLIZZATO - MICALIZZATO. Possibile ottenere effetto anodizzato (anodizzazione liquida). Prodotto a base di resine acrilico - melamminiche modificate.

UTILIZZO SPECIFICO

Per verniciature di manufatti industriali in genere ed arredamento in alluminio e sue leghe e zama.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Effetto di finitura anodizzato (vedi campionario colore MASTER CHROMA EFFECT)
- Facile applicazione
- Ottima adesione su metallo (alluminio e sue leghe, zama, acciaio, ottone, ecc.)
- Aspetto satinato uniforme
- Ottima resistenza al graffio e all'abrasione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Alluminio e sue leghe, zama: Sgrassaggio con 00695 SILICONE REMOVER SLOW seguita da soffiatura.

Vedere: ISTRUZIONI TECNICHE PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ALLA VERNICIATURA

PREPARAZIONE DEL COLORE

Selezionare la formula colore. Aggiungere al binder le basi colorate e miscelare accuratamente.

APPLICAZIONE

A spruzzo pneumatico

Preparazione della miscela:

LS946 1K METALGRIP (derivato da binder 29946)
00825 (Standard) -00824 (Slow) LECHSYS UNIVERSAL THINNER

a peso e a volume
1000 parti
600-800 parti

Viscosità di applicazione a 20 °C: 16" DIN 4

Ø Ugello: 1,2 mm

Pressione: 3,5 Atm

N° mani: 2

Spessore consigliato: 20-25 µ



Resa teorica: 1 kg di miscela = 5 m² a 25 μ
1 l di miscela = 4.7 m² a 25 μ
V.O.C. medio miscela pronta all'uso: ~ 773 g/l

ESSICCAZIONE

A forno a 120-140°C:
30 min.

SCHEDA TECNICA N° 0515-I
REV. 01/2008

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.