



## 04469 – POLYDUR CART WHITE




1000 ml +  
20-40 ml



1-2 rasate



Ad aria a 20°C:  
25-30'



P60-80  
P120-150

Pot life a 20° C:  
6-8'

### DESCRIZIONE

Stucco poliestere a spatola bianco ad elevatissimo potere riempitivo.

### UTILIZZO SPECIFICO

Per livellare grosse imperfezioni su ampie superfici nei settori Industria Carrozzeria Industriale.

### CARATTERISTICHE PECULIARI

- Facile applicabilità
- Facilissima carteggiabilità
- Sicurezza in esercizio
- Buona elasticità
- Elevatissimo potere riempitivo
- Adesione su un elevato numero di supporti (acciaio, ghisa, alluminio, vetroresina)
- Finemente macinato (bassissima porosità)

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

#### Lamiera – alluminio-vetroresina

Vanno resi ruvidi e sgrassati con 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

#### Vecchie verniciature

Non applicare su verniciature sensibili ai solventi.

Non applicare su Wash Primer.

Se si vuole applicare preventivamente un'antiruggine, usare Primer epossidico 04384 EPOFAN PRIMER R-EC GRIGIO, e lasciarlo essiccare perfettamente.

### APPLICAZIONE

A spatola.

#### Preparazione della miscela:

	volume	peso
04469 POLYDUR CART WHITE	1000 ml	1000 g
BPO-PASTE (induritore)	20-40 ml	10-30 g

Nella stagione estiva la catalisi può essere limitata all'1% a peso e nella stagione invernale si può aumentare fino al 3%.

Pot life a 20° C: 6-8'

N° rasate: 1 + 1 di rifinitura

Spessore consigliato: minimo 200 µ e massimo qualche mm.

**DIR 2004/42/CE (DLGS n°161): Stucchi/Mastici IIB/b - COV pronto all'uso 250 g/l**  
**Questo prodotto pronto all'uso contiene al massimo 200 g/l di COV**

---

### **ESSICCAZIONE**

Carteggiabile dopo 25-30 min. a 20° C

Lampada I.R.: i tempi di essiccazione dipendono dalla potenza della lampada

---

### **CARTEGGIATURA**

A secco con carta P60-80 e rifinitura con carta P120-150.

---

### **SOVRAPPLICAZIONE CONSIGLIATA**

Tutti i Fondi della nostra linea di prodotti per Carrozzeria ed Industria.

---

### **OSSERVAZIONI**

- I prodotti Polydur non aderiscono su Wash Primers o prodotti analoghi.
- Residui di stucco catalizzato non devono essere rimessi nelle latte originali.
- Il prodotto va conservato in luogo fresco ed impiegato entro la data di scadenza apposta sul recipiente.
- Eccessi di Induritore portano a formazione di macchie giallastre sugli smalti di finitura.
- Per assicurare un'adesione perfetta al supporto, è indispensabile che la superficie del supporto, prima dell'applicazione degli stucchi, venga sgrassata e resa ruvida con tela smeriglio o carta abrasiva a grana grossa.

L'INDURITORE contiene perossidi che hanno azione irritante. Evitare per quanto possibile contatti con la pelle e tenere protetti gli occhi.

Stabilità allo stoccaggio: 12 mesi

**SCHEDA TECNICA N° 0533-I**  
**REV. 07/2022**

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.