


04051 FONDO POLIESTERE A SPRUZZO GRIGIO TIX




1000 g +
20 g +
20 g



Ø 2,5 mm
4 Atm
N° mani: 2-3



Ad aria a 20°C
2-3 ore



P180-P400

Pot life
30' a 20°C

DESCRIZIONE

Fondo poliestere a spruzzo ad alto potere riempitivo di colore grigio.

UTILIZZO SPECIFICO

Verniciatura di caschi in PRFV (vetroresina).

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Alto potere riempitivo e buona verticalità
- Facile applicazione
- Rapida essiccazione
- Facile carteggiatura
- Esente da cromo, piombo, cadmio e amianto

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

PRFV : accuratamente carteggiata e sgrassata con 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

APPLICAZIONE

A spruzzo.

Preparazione della miscela:

	peso
04051 FONDO POLIESTERE A SPRUZZO GRIGIO TIX	1000 g
31374 ACCELERANTE PER FONDO POLIESTERE	20 g
31304 CATALIZZATORE PER POLIESTERE	20 g

Pot-life a 20°C: 30 min.

Ø ugello: 2,5 mm

Pressione aria: 4 Atm

N° mani: 2 - 3

Spessore consigliato: 100-400 µ

Ambito applicativo : 20-25°C 50-70% U.R.

Resa teorica: 1 kg di miscela: 1-4 m² a 100-400 µ

V.O.C. della miscela pronta all'uso = 367 g/l

DIR 2004/42/CE (DLGS n°161): Primer-Filler 2K IIB/c - COV pronto all'uso 540 g/l

Questo prodotto pronto all'uso contiene al massimo 540 g/l di COV

ESSICCAZIONE

Il prodotto è carteggiabile, a seconda dello spessore, dopo 2 - 3 ore a 20°C.
Non è possibile l'essiccazione a temperature inferiori ai 10°C.
L'eventuale diluizione del prodotto provoca un rallentamento dell'essiccazione.

CARTEGGIATURA

È da consigliare esclusivamente la carteggiatura a secco.

Per sovrapplicazione di ulteriore fondo, carteggiare con carta grana P 180-220.
Per finiture con tinte pastello, finire la carteggiatura con carta grana P 320.
Per finiture con metallizzati a doppio strato, finire la carteggiatura con carta grana P 400.

SOVRAPPLICAZIONI CONSIGLIATE

È sempre bene isolare con un fondo poliuretanico o acrilico a 2 componenti.
È comunque possibile sovrapplicare direttamente acrilici, poliuretanici e base opaca.

DATI TECNICI

Residuo secco ASTM D 1644-01 : 100% pp

AVVERTENZE

*** Il prodotto può essere diluito al 5-10% con 00534 DILUENTE X- 17850**

Immediatamente dopo l'uso, lavare bene la pistola.

Spessore: per assicurare la migliore aderenza, lo spessore del film secco deve essere di almeno 100 µ.

Tenere presente che il contatto con 31304 CATALIZZATORE può provocare:

- irritazione della pelle: lavare a lungo con acqua e sapone
- irritazione agli occhi: lavare a lungo con acqua e consultare un medico.

Stabilità : 12 mesi

SCHEDA TECNICA N°0556-I

REV. 10/2010

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.