

FRAMACLEAN DECONTAMINANTE MURALE

CARATTERISTICHE GENERALI

Soluzione efficace per una pulizia profonda delle muffe sulle pareti murali interne ed esterne, ad ampio spettro di azione. Non altera il colore del supporto sul quale viene applicato. Dopo una perfetta essiccazione, permette la sovrapplicazione con qualsiasi prodotto verniciante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ricopribile con pitture murali
- Per interno ed esterno
- Incolore
- Non richiede il lavaggio dopo il trattamento

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **PESO SPECIFICO** (rif. ASTM D1475): 1.0 kg/l (LQ080207).
- **RESIDUO SECCO** (rif. ASTM D1644): 2.5% in peso.

PRECAUZIONI PRIMA DELL'IMPIEGO

Non spazzolare mai la superficie da decontaminare prima dell'applicazione di FRAMACLEAN DECONTAMINANTE MURALE, si incorrerebbe nel rischio di propagare i microrganismi responsabili della muffa.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI


FRAMACLEAN DECONTAMINANTE MURALE è una soluzione pronta all'uso che deve essere applicata direttamente sulla superficie da trattare che non altera il colore del supporto.


In ambienti soggetti a condensa e/o scarsa ventilazione dove è particolarmente difficile bonificare, applicare due volte FRAMACLEAN DECONTAMINANTE MURALE e successivamente spazzolare o carteggiare la zona trattata. Se il muro dovesse presentare sfarinamento, applicare un fissativo come MICROGRIP, COLORFIX BIANCO o EDILPAINT ISOLANTE prima di applicare la pittura di finitura.

SOVRAPPLICAZIONE

Tutte le idropitture Chrèon "Prevenzione della muffa": TERMOTON, FRAMATIX PREVENZIONE DELLA MUFFA e BIANCONEVE PREVENZIONE DELLA MUFFA.

MODALITA' APPLICATIVE E PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

	Strumenti: Pennello.
	Diluizione: Pronto all'uso.

	<p>Tempo di attesa prima della seconda mano: 3 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.</p>
	<p>Essiccazione completa: 3 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.</p>
	<p>Resa: 16 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di verniciatura utilizzato.</p>

Contenuto COV/VOC (rif. Dlgs. 161-03/06)

Prodotto non sottostante al Dlgs. in oggetto.

OSSERVAZIONI

Il prodotto teme il gelo. La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 °C ai 35 °C è di 24 mesi.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza).

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di "assistenza tecnica".

**SCHEDA TECNICA N° 900-I
REV. 07/2023**

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.