



POLICART 2008 BIANCO BB



1000 g +
20 g +
20 g +
50-100 g

Pot life a 20-25°C
Circa 30 min



10-12" CF6 spruzzo
a 20°C



Ø 2,5 - 3,0 mm
N° mani: 2-3
Pressione: 3/4 bar



Ad aria a 25°C
Fuori tatto: 120 min.
Completa: 7 giorni

Essiccazione in forno a stadi
con temp. da 20 a 50°C

DESCRIZIONE

Fondo poliестere a spruzzo bianco semi-caricato extra bianco.

UTILIZZO SPECIFICO

Idoneo per poro chiuso su pannellature e mobili in generale.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Eccellente riempimento
- Ottima verticalità
- Eccellente carteggiabilità
- Ottima copertura
- Ottima distensione

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicazione su manufatti in legno o MDF opportunamente levigati.

APPLICAZIONE

- Spruzzo pneumatico, airless ed airmix con pompa doppio pescante.

Preparazione della miscela:

I7494 POLICART 2008 BIANCO BB
I0082 ACCELERANTE BASE (standard)
I0358 CATALIZZATORE POLILUX (standard) o
I0360 CATALIZZATORE LV 93 (doppio pot life)
I0397 ACETONE

a peso e a volume

1000 parti
20 parti
20 parti
50-100 parti

La velocità di essiccazione/reazione dipende dalla temperatura; per mantenerla sotto controllo durante l'anno (estate/inverno) è possibile variare la percentuale di ACCELERANTE tra 1% e 2%.

Pot life: circa 30 min a 20-25°C
Viscosità di applicazione a 20°C: 10-12" CF6 per spruzzo
Ø Ugello applicazione pneumatica: 2,5 – 3,0 mm
Pressione applicazione pneumatica: 3,0-4,0 bar
N° mani: 2/3 mani al tempo di gel
Quantità prodotto applicato: 250-300 g/m²
Resa teorica: 1-2 m²/l
V.O.C.: 346,48 g/l

ESSICCAZIONE

Ad aria a 25°C e U.R.< 65%:

Fuori polvere:	45 min.
Fuori tatto:	120 min.
Accatastabile:	6 ore
Profondità:	7 gg

A forno:

Idoneo per essiccazione in forno a stadi con temperature da 20°C a 50°C

CICLO DI VERNICIATURA SUGGERITO

Supporti in legno varie essenze
Carteggiatura supporto con carte P100-P150-P180
Applicazione POLICART 2008 BIANCO BB
Carteggiatura del fondo con carte P320-P500
Applicazione finitura

SCHEDA TECNICA N°W3404-I
REV. 02/2016

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.