





Ficha Técnica nº **W3100-BR**

FUNDOS POLIURETÂNICOS PIGMENTADOS


MASS FOND C 50/02 BIANCO



1000 g +
400 g +
200-500 g




14-16" CF4 spray
20-25" CF4 cortina
a 20°C



Ø 1,6 – 1,8 mm
Nº de demãos: 2
Pressão de ar: 3/4 bar



Adequado para
aplicação a cortina



Ao ar a 25°C
Ao toque/manuseio:
30 min.
Completa: 7 dias

Pot life a 20-25°C
> 2 horas

Em estufa:
temp. de 20 a 50°C

DESCRIÇÃO

Fundo poliuretânico branco para uso geral.

USO

Indicado para aplicações em uma ampla gama de artefatos.

CARACTERÍSTICAS

- Ótima cobertura
- Boa verticalidade
- Ótima lixabilidade
- Ótima cobertura
- Secagem rápida

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Aplicação em artigos de madeira ou MDF devidamente lixados.

APLICAÇÃO

- Spray pneumática, airless ou airmix.
- Cortina

Preparação da mistura:

I3218 MASS FOND C 50/02 BIANCO
I1751 FP 16 CATALIZZATORE
I4262 277 DILUENTE (médio) o
I0391 214 DILUENTE (padrão) o
I0380 OPALAYD DILUENTE (rápido)

em peso
1000 partes
400 partes
200-500 partes

Pot life a 20°C: mais de 2 horas a 20-25°C

Viscosidade de aplicação a 20°C: 14-16" CF4 per spray
20-25" CF4 cortina

Ø Bico aplicação pneumático: 1,6 – 1,8 mm

Pressão aplicação pneumática: 3,0-4,0 bar

Nº de demãos: 2 demãos, com intervalo de 1 hora entre demãos e eventual lixa intermediária.

Quantidade de produto aplicado: 150-200 g/m²

Rendimento teórico: 3 m²/l

V.O.C.: 395,41 g/l

SECAGEM

Ao ar a 25°C e U.R.< 65%:

Livre de poeira:	15 min.
Ao toque/manuseio:	30 min.
Empilhável:	8 horas
Em profundidade:	7 dias

Em estufa:

Adequado para a secagem em estufa em temperaturas entre 20°C a 50°C

SUGESTÃO DE CICLO DE PINTURA

Suportes de madeira de variadas espécies

Lixa P100-P150-P180

Aplicação MASS FOND C 50/02 BIANCO

Lixa fundo P320-P500

Aplicação acabamento laqueado

FICHA TÉCNICA N° W3100-BR

REV. 06/2022

Os presentes dados são frutos de testes escrupulosamente controlados e contêm os nossos maiores e mais atualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidades da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. Deve-se levar em consideração também o fato que as condições de utilização fogem de nosso controle.