




Ficha Técnica nº **W3400-BR**


FUNDOS POLIÉSTER PIGMENTADOS

POLICART 2008 BIANCO




1000 g +
20 g +
20 g +
50-100 g

Pot life a 20-25°C
Cerca de 30 min



10-12" CF6 spray
a 20°C



Ø 2,5 - 3,0 mm
Nº demãos: 2-3
Pressão: 3/4 bar



Ao ar a 25°C
Ao toque/manuseio: 120 min.
Completa: 7 dias

Em estufa:
temp. de 20 a 50°C

DESCRIÇÃO

Fundo poliéster branco a spray semi-carregado.

USO

Adequado para poro fechado em painéis e móveis em geral.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente enchimento
- Ótima verticalidade
- Excelente lixabilidade
- Ótima cobertura
- Ótima distensão
- Rápida secagem

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Aplicação em artigos de madeira previamente preparados.

APLICAÇÃO

- Spray pneumático, airless ou airmix com bomba de sucção dupla.

Preparação da mistura:

I6365 POLICART 2008 BIANCO
I0082 ACCELERANTE BASE (padrão) ou
I0358 CATALISADOR POLILUX (padrão) ou
I0360 CATALISADOR LV 93 (duplo pot-life)
I0397 ACETONA

em peso ou volume

1000 partes
20 partes
20 partes

50-100 partes

A velocidade de secagem/reacção depende da temperatura; para manter sob controle durante o ano (verão/inverno) é possível variar o percentual de ACCELERANTE entre 1% e 2%.

Pot life: cerca de 30 min a 20-25°C
Viscosidade de aplicação a 20°C: 10-12" CF6 para spray
Ø Bico aplicação pneumático: 2,5 – 3,0 mm
Pressão de aplicação pneumática: 3,0-4,0 bar
Nº de demãos: 2/3 demãos tempo de gel.
Quantidade de produto aplicado: 250-300 g/m²
Rendimento teórico: 1-2 m²/l
V.O.C.: 346,48 g/l

SECAGEM

Ao ar a 25°C e U.R.< 65%:

Livre de poeira:	45 min.
Ao toque/manuseio:	120 min.
Empilhável:	6 horas
Em profundidade:	7 dias

Em estufa:

Adequado para a secagem em estufa em temperaturas entre 20°C a 50°C.

SUGESTÃO DE CICLO DE PINTURA

Suportes de madeira de variadas espécies

Lixa P100-P150-P180

Aplicação POLICART 2008 BRANCO

Lixa fundo P320-P500

Aplicação do acabamento da linha IVE

FICHA TÉCNICA N° W3400-BR

REV. 01/2022

Os presentes dados são frutos de testes escrupulosamente controlados e contêm os nossos maiores e mais atualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidades da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. Deve-se levar em consideração também o fato que as condições de utilização fogem de nosso controle.