





ECOPAC AS 2000



1000 g +
500 g +
200-500 g

Pot life a 20-25°C
> 2 horas



14-16" CF4 spray
20-25" CF4 cortina
a 20°C



Ø 1,6 – 1,8 mm
N° de demãos: 1
Pressão do ar: 3/4 bar



Adequado para
aplicação a cortina



Ao ar a 25°C
Ao toque/manuseio:
90 min.
Completa: 7 dias

Em estufa com temp. de
20 a 50°C

DESCRIÇÃO

Acabamento transparente poliuretânico fosco.

USO

Adequado para acabamentos foscos sobre painéis e componentes de móveis.

CARACTERÍSTICAS

- Boa verticalidade
- Secagem rápida
- Boa dureza
- Boa resistência química
- Boa distensão

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Aplicação sob substratos de madeira devidamente preparados com fundo lixado. O fundo deve ser lixado com lixas até a P400.

APLICAÇÃO

- Spray pneumático, airless ou airmix.
- Cortina

Preparação da mistura:

ECOPAC AS 2000 (vários gloss)
I2135 FP040 CATALIZZATORE (padrão)
I4262 277 DILUENTE (médio-lento) o
I0391 214 DILUENTE (padrão) o
I0380 OPALAYD DILUENTE (rápido)

em peso e volume

1000 partes
500 partes
200-500 partes

O produto pode ser também utilizado com os seguintes catalisadores alternativos:

I2181 FP050 CATALISADOR (rápido)
I1751 FP 16 CATALISADOR (universal para fundo e acabamento)

Pot life a 20-25°C: mais de 2 horas

Viscosidade de aplicação a 20°C: 14-16" CF4 para spray
20-25" CF4 cortina

Ø Bico aplicação pneumático: 1,6 – 1,8 mm

Pressão aplicação pneumática: 3,0-4,0 bar

Nº de demãos: demão única
Quantidade de produto aplicado: 120-160 g/m²
Rendimento teórico: 5 m²/l
V.O.C.: 472,4 g/l

SECAGEM

Ao ar a 25°C e U.R.< 65%:

Livre de poeira:	45 min.
Ao taque/manuseio:	90 min.
Empilhamento:	12 horas
Em profundidade:	7 dias

Em estufa:

Adequado para secagem em estufa com temperatura de 20°C a 50°C

SUGESTÃO DE CICLO DE APLICAÇÃO

Substratos em madeira de diversas espécies
Lixa substrato P100-P150-P180
Aplicação eventual tingidor
Aplicação fundo
Lixa fundo P320-P400
Aplicação ECOPAC AS 2000

FICHA TÉCNICA N°W4001-BR
REV. 07/2016

Os presentes dados são frutos de testes escrupulosamente controlados e contêm os nossos maiores e mais atualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidades da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. Deve-se levar em consideração também o fato que as condições de utilização fogem de nosso controle.