





Ficha Técnica nº **W4102-BR**

ACABAMENTOS ACRÍICOS TRANSPARENTES


ACRYLACK AY 88 UNICO FULL MATT



1000 g +
200 g +
200-500 g




14-16" CF4 spray
20-25" CF4 cortina
20°C



Ø 1,6 – 1,8 mm
Nº demãos: 1
Pressão: 3/4 bar



Adequado para
aplicação a cortina



Ao ar a 25°C
Ao toque/manuseio: 60
minutos
Completa: 7 dias

Pot life a 20-25°C
> 2 horas

Secagem em forno com
temp. de 20 a 50°C

DESCRIÇÃO

Fundo-acabamento acrílico bicomponente transparente fosco com efeito natural.

USO

Adequado para artefatos em poro aberto. Gera um efeito de madeira não pintado garantindo uma ótima proteção. Ótimo poder anti-amarelante.

CARACTERÍSTICAS

- Boa verticalidade
- Excelente dureza superficial
- Excelente resistência química
- Ótima umectação do poro
- Rápida secagem
- Anti-amarelante

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Aplicação sobre artefatos de madeira devidamente preparados com lixa até P180.

APLICAÇÃO

- Spray pneumático de baixa pressão, airless e/ou airmix.
- Cortina

Preparação da mistura:

I5931 ACRYLACK AY 88 UNICO FULL MATT
I3141 ACRYL 20 CATALIZZATORE * (padrão)

a peso e a volume

1000 partes
200 partes

I4262 277 DILUENTE (médio) ou
I0391 214 DILUENTE (padrão) ou
I0380 OPALAYD DILUENTE (rápido)

200-500 partes

*Conforme Regulamento Europeu 2020/1149, que modifica o Anexo XVII do Regulamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), comunicamos que o catalisador I3141 ACRYL 20 CATALIZZATORE está sujeito a restrições relativas à utilização industrial e profissional de diisocianatos. A partir de 24 de agosto de 2023, o uso industrial ou profissional só é permitido após ter recebido treinamento adequado.

IVE propõe como alternativa não sujeita à restrição ACRYL 20-0.1 CATALIZZATORE.

Pot life a 20-25°C: maior 2 horas
Viscosidade de aplicação a 20°C: 14-16" CF4 spray
20-25" CF4 cortina
Ø bico aplicação pneumática: 1,6 – 1,8 mm
Pressão aplicação pneumática: 3,0-4,0 bar
Nº demãos: 2
Quantidade produto aplicado: 120-160 g/m²

SECAGEM

Ao ar a 25°C e U.R.< 65%:

Livre de poeiras:	30 min.
Ao toque/manuseio:	60 min.
Empilhável:	8 horas
Secagem completa:	7 dias

Ao forno:

Adequado para secagem em fornos com temperaturas de 20°C a 50°C

CICLO DE PINTURA SUGERIDO

Substratos em madeira de variadas espécies poro aberto (ex. carvalho, cinza, etc.)
Lixa do substrato com P100-P150-P180
Aplicação tingidor
Aplicação ACRYLACK AY 88 UNICO FULL MATT
Lixa até P400
Aplicação ACRYLACK AY 88 UNICO FULL MATT

FICHA TÉCNICA N° W4102-BR
REV. 01/2023

Os presentes dados são frutos de testes escrupulosamente controlados e contêm os nossos maiores e mais atualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidades da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. Deve-se levar em consideração também o fato que as condições de utilização fogem de nosso controle.