



ECOPAC BIANCO GL 20



1000 g +
500 g +
200-500 g

Pot life a 20-25°C
> 2 ore



14-16" CF4 spray
20-25" CF4 cortina
a 20°C



Bico 1,6 – 1,8 mm
N° de demão: 1
Pressão: 3/4 bar



Adequado para
aplicação a cortina



Ao ar a 25°C
Ao toque/manuseio:
90 min.
Completa: 7 dias

Em estufa com temp.
de 20 a 50°C

DESCRIÇÃO

Acabamento branco poliuretânico fosco.

USO

Adequado para acabamento laqueado opaco em painéis e componentes para móveis.

CARACTERÍSTICAS

- Boa verticalidade
- Secagem rápida
- Boa dureza
- Boa resistência química
- Boa distenção

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Aplicação em substratos de madeira devidamente preparados com fundo lixado. O fundo deve ser lixado com lixa até a P400.

APLICAÇÃO

- Spray pneumático, airless ou airmix.
- Cortina

Preparação da mistura:

ECOPAC BIANCO GL 20 (vários gloss)
I0815 M 240 CATALIZZATORE (padrão)
I4262 277 DILUENTE (médio-lento) o
I0391 214 DILUENTE (padrão) o
I0380 OPALAYD DILUENTE (rápido)

em peso ou volume

1000 partes
500 partes
200-500 partes

O produto pode ser também utilizado com os seguintes catalisadores alternativos:
I1572 M 250 CATALIZZATORE (rápido)

Pot life a 20°C: mais de 2 horas a 20-25°C
Viscosidade de aplicação a 20°C: 14-16" CF4 spray
20-25" CF4 cortina

Ø Bico aplicação pneumático: 1,6 – 1,8 mm
Pressão aplicação pneumática: 3,0-4,0 bar

Nº de demãos: mão única
Quantidade de produto aplicado: 120-160 g/m²
Rendimento teórico: 5 m²/l
V.O.C.: 350,4 g/l

SECAGEM

Ao ar a 25°C e U.R.< 65%:

Livre de poeira:	45 min.
Ao toque/manuseio:	90 min.
Empilhável:	12 horas
Secagem completa:	7 dias

Em estufa:

Adequado para secagem em estufa com temperaturas de 20°C a 50°C.

SUGESTÃO DE CICLO DE PINTURA

Suportes de madeira de várias espécies
Lixa suporte P100-P150-P180
Aplicação de fundo branco
Lixa fundo branco P320-P400
Aplicação do ECOPAC BIANCO GL 20

FICHA TÉCNICA Nº W5001-BR
REV. 09/2014

Os presentes dados são frutos de testes escrupulosamente controlados e contêm os nossos maiores e mais atualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidades da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. Deve-se levar em consideração também o fato que as condições de utilização fogem de nosso controle.