





# POLICART DR 100 EXTRA



1000 g +  
20 g +  
20 g +  
5-10 g

Pot life a 20-25°C  
Cerca 30 min



10-12" CF6 spray  
a 20°C



Ø 2,5 - 3,0 mm  
N° demãos: 2-3  
Pressão: 3/4 bar



Ao ar a 25°C  
Ao toque/manuseio: 120 min.  
Completa: 7 dias

Secagem em fornos  
com temp. de 20 a 50°C

## DESCRIÇÃO

Fundo poliéster spray transparente redox.

## USO

Adequado para poro fechado sobre painéis e móveis em geral. Adequado para artefatos de alta qualidade.

## CARACTERÍSTICAS

- Exelente enchimento
- Ótima verticalidade
- Ótima lixação
- Excelente transparência
- Ótima distensão

## PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Aplicação sobre artefatos em madeira devidamente lixados e eventualmente tingidos. Em caso de espécies exóticas sugere-se a aplicação de até 3 demãos de isolante, com intervalo de no mínimo 2 horas entre as demãos.

## APLICAÇÃO

- Spray pneumático, airless e/ou airmix com bomba duplo pescante.

### Preparação da mistura:

I2979 POLICART DR 100 EXTRA  
I0082 ACCELERANTE BASE (padrão) ou  
I0355 ACCELERANTE MB N20 (para espécies claras)  
I0358 CATALIZZATORE POLILUX (padrão) ou  
I0360 CATALIZZATORE LV 93 (dobro pot-life)  
I0397 ACETONE

### a peso e a volume

1000 partes  
20 partes

20 partes

50-100 partes

A velocidade da secagem/reacção depende da temperatura; para mantê-la sob controle durante o ano (verão/inverno) é possível variar o percentual de ACCELERANTE entre 1% e 2%.

Pot life: cerca 30 min. a 20-25°C  
Viscosidade de aplicação a 20°C: 10-12" CF6 spray  
Ø Bico aplicação pneumática: 2,5 – 3,0 mm  
Pressão aplicação pneumática : 3,0-4,0 bar  
N° demãos: 2/3 demãos com tempo de gel  
Quantidade produto aplicado: 250-300 g/m<sup>2</sup>  
Rendimento teórico: 1-2 m<sup>2</sup>/l

V.O.C.: 391,63 g/l

---

## **SECAGEM**

### **Ao ar a 25°C e U.R.< 65%:**

Longe de poeiras:	60 min.
Ao toque/manuseio:	120 min.
Empilhável:	8 horas
Profundidade:	7 dias

### **Ao forno:**

Adequado para secagem em forno com temperaturas de 20°C a 50°C

---

## **CICLO DE PINTURA SUGERIDO**

Substratos em madeira de variadas espécies  
Lixa substrato P100-P150-P180  
Eventual aplicação tingidor  
Aplicação POLICART DR 100 EXTRA  
Lixa do fundo P320-P500  
Aplicação acabamento

**FICHA TÉCNICA N° W2400-BR**  
**REV. 02/2016**

Os presentes dados são frutos de testes escrupulosamente controlados e contêm os nossos maiores e mais atualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidades da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. Deve-se levar em consideração também o fato que as condições de utilização fogem de nosso controle.