




HR101 - HYDROFAN ONE-STEP ADDITIVE

1000 ml +
100 ml

DESCRIZIONE

Additivo speciale da utilizzarsi in combinazione con sistema HYDROFAN HE Basecoat.

UTILIZZO SPECIFICO

Da aggiungere alla tinta composta HYDROFAN HE per tutte le tipologie di verniciatura, totale o parziale, come possibilità alternativa ai diluenti tradizionali (HF900-920 e HR912).

Migliora l'efficienza in applicazione mediante una sola fase di lavorazione, garantendo maggiore copertura della tinta, con conseguente risparmio di prodotto e tempi di lavorazione.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Applicazione della tinta in una unica soluzione senza appassimento tra le passate
- Ridotti tempi di applicazione
- Migliora la copertura
- Ridotti consumi di prodotto grazie ad una migliore resa applicativa
- Ottima verticalità e flessibilità applicativa
- Prodotto pronto all'uso nella pratica confezione Hydrobottle con tappo easy dose

APPLICAZIONE

A spruzzo

Preparazione della miscela:

PROCESSO HIGH EFFICIENCY	volume e peso
HYDROFAN Basecoat (tinta come da formula)	1000 parti
HR101 HYDROFAN ONE-STEP ADDITIVE	100 parti

N.B. In caso di sovrapplicazione con MC380 MACROFAN AIRTECH UHS CLEARCOAT è necessario attivare la tinta base HYDROFAN aggiungendo il **5% di HH980 HYDROFAN BASECOAT ACTIVATOR**, miscelare accuratamente e aggiungere poi **HR101** al 10% tornando a miscelare accuratamente.

Finestra applicativa ottimale:

Temperatura di applicazione	20-30°C
Umidità relativa	35 – 85%

L'additivo non modifica il tempo di utilizzo della miscela rispetto al processo standard.

Ø Ugello: 1,3-1,4 mm convenzionali o HVLP

Pressione: come indicato dal produttore di aerografi

N° mani: 1 + 1

PROCESSO HIGH EFFICIENCY:

Applicare una mano regolare seguita a breve tempo da una di controllo.

Note applicative:

- Completare l'applicazione della tinta senza attendere l'opacizzazione del film applicando la mano di controllo sul film ancora umido o, in alternativa, qualora necessario, applicare quest'ultima a film asciutto.
- Per ritocchi parziali è possibile applicare mani leggere e asciutte sino a raggiungere la copertura e l'uniformità del ritocco.
- Nel caso di tinte triplo strato è consigliato applicare la 2a tinta (quella ad effetto) utilizzando il 15 % di HR912 in aggiunta alla tinta miscelata con HR101.

NOTE

La diversa tecnica di applicazione (metodo e aerografo) può influire sul punto colore e sull'aspetto estetico finale; per questo è sempre raccomandabile applicare preventivamente un lamierino colore nella modalità applicativa desiderata, verificando così il risultato prima dell'applicazione definitiva.

Teme il gelo: temperatura di stoccaggio: +5 – +35°C

SCHEDA TECNICA N° 0696-I

REV. 12/2015

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.