




Scheda Tecnica n° 0709-I

**PRIMER**



# PW600 POWER WIPES AC-PRIMER



Pronto all'uso



Ad aria:  
15-20' a 20°C

## DESCRIZIONE

Salviette monouso esenti da cromati per il trattamento delle superfici di metallo e leghe.

## UTILIZZO SPECIFICO

Come trattamento anticorrosivo su acciaio, alluminio, acciaio zincato di tipo automobilistico. Particolarmente indicato nei processi ad alta efficienza in combinazione con MACROFAN HS GREEN-TECH FILLER.

## CARATTERISTICHE PECULIARI

PW600 crea un rivestimento che, legandosi alla superficie metallica, aumenta la coesione e la resistenza alla corrosione del ciclo verniciante applicato.

- Facile utilizzo
- Senza pot life
- Non crea over spray ed evita sprechi
- Alta produttività rispetto ai processi che prevedono l'applicazione di un primer
- Esente da cromo
- Bassissimo contenuto di COV

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Carteggiare la superficie da trattare con passaggi adeguati (P120/180) o con carte più fine (P240/320) se in combinazione con processi Bagnato su Bagnato.

Sgrassare adeguatamente la superficie con diluenti antisilicone, 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

La superficie deve essere pulita e asciutta prima del passaggio con PW600.

## APPLICAZIONE

**Estrarre una sola salviettina e passarla sul supporto con passaggi incrociati, avendo cura di umettare per bene la superficie. La superficie deve restare umida per almeno un minuto.**

## NOTE:

- Il contenitore deve sempre essere subito richiuso per evitare l'essiccazione delle altre salviette.
- Il cambio di colore/aspetto della superficie metallica e la sua opacizzazione indicano la corretta applicazione
- È consigliato l'uso dei consueti dispositivi di protezione personale, quale guanti di gomma, occhiali e indumenti per la protezione della pelle.
- Le salviettine utilizzate non devono essere rimesse nella confezione originale, ma conservate, se ancora umide, per un massimo di 12 ore in un contenitore o in una busta di plastica chiusa.

**DIR 2004/42/CE (DLGS n°161): Prodotti preparatori e di pulizia – Prodotti preparatori IIB/a - COV pronto all'uso 850 g/l.**

**Questo prodotto pronto all'uso contiene al massimo 13,5 g/l di COV.**

---

## **ESSICCAZIONE**

### **Ad aria a 20°C:**

A supporto completamente opaco ed entro 15-20 min. sovrapplicare il fondo.

---

## **SOVRAPPLICAZIONI CONSIGLIATE**

Tutti i fondi poliacrilici a 2 componenti della ns. gamma, quali ad esempio MACROFAN HS GREEN TECH FILLER, MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER.

Non sovrapplicare con fondi poliestere, stucchi 1K e 2K, fondi monocomponenti ed Energy Spray Line.

---

## **OSSERVAZIONI**

Conservare il prodotto ben chiuso nel suo contenitore originale evitando sbalzi di temperatura.

Il prodotto teme il gelo che danneggia irreparabilmente la sua efficacia.

Ruotare il contenitore periodicamente per permettere al liquido di bagnare tutte le pezzuole contenute in modo uniforme.

**SCHEDA TECNICA N° 0709-I**

**REV. 11/2019**

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti.