



ECOPAC



1000 g +
500 g +
200-500 g



14-16" CF4
a 20°C



Ø 1,6 – 1,8 mm
N° manos: 1
Presión: 3/4 bar



Al aire a 25°C
Al tacto: 90 minutos
Completo: 7 días

Pot life a 20-25°C
> 2 horas

Adecuado para el secado
al horno con diferentes
fases (máx. 50°C)

DESCRIPCIÓN

Esmalte poliuretano mate para acabados en madera lacada.

UTILIZACIÓN ESPECÍFICA

Muebles en general. Aconsejable para muebles montados, muebles de estilo, sillas y piezas torneadas.

CARACTERÍSTICAS PECULIARES

- Buena verticalidad
- Excelente rendimiento
- Excelente dureza superficial
- Buena resistencia a los agentes químicos
- Buena distensión

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Aplicar sobre la madera debidamente preparada con aparejo PU, acrílico, poliéster o UV. Se recomienda lijar el fondo con grano P400.

APLICACIÓN

- Pistola de baja presión, airless o airmix.

Preparación de la mezcla:

ECOPAC
I2135 FP040 CATALIZADOR (estándar) o
I2181 FP050 CATALIZADOR (rápido)
I0815 M240 CATALIZADOR (estándar) * o
I1572 M250 CATALIZADOR (rápido) *
I0391 DILUYENTE 214 (estándar) o
I4262 DILUYENTE 277 (lento) o
I0380 DILUYENTE OPALAYD (rápido)

a peso y a volumen

1000 partes
500 partes

200-500 partes

* **No amarillea en colores claros**

Pot life a 20°C: 2 horas a 20-25°C
Viscosidad de aplicación a 20°C: 14-16" CF4 a pistola
Ø Paso de boquilla: 1,6 – 1,8 mm
Presión para aplicación: 3,0-4,0 bar
N° manos: 1
Cantidad de producto aplicado: 120-160 g/m²

Grado de brillo: 10 ± 1 gloss => Semi-Matt
20 ± 2 gloss => Satin Matt
40 ± 2 gloss => Semi-Gloss
60 ± 2 gloss => Glossy
80 ± 10 gloss => High Gloss

V.O.C.: Consultar la ficha relativa a los datos de seguridad

SECADO

Al aire a 25°C y H.R.< 65%:

Fuera de polvo: 45 min.
Al tacto: 90 min.
Apilable: 12 horas
Secado completo: 7 días

Al horno:

Adecuado para el secado al horno con temperatura de 20°C a 50°C

CICLO DE PINTADO RECOMENDADO

Soportes de diferentes maderas
Lijado con grano P100-P150-P180
Aplicación del fondo
Lijado con grano P280-P320-P400
Aplicación del esmalte ECOPAC

FICHA TÉCNICA N° W100-E
REV. 03/2016

Los presentes datos son fruto de pruebas escrupulosamente controladas y contienen nuestros mayores y más actualizados conocimientos. De todas maneras estos informes son divulgados únicamente como información y no pueden representar obligaciones de responsabilidad de nuestra Empresa, ni ser un pretexto para reclamaciones de ningún género que puedan ser relacionadas a la utilización de los productos descritos. Debido a que las condiciones de su uso escapan a nuestro control.