





SERIE PATINE PS 15 (ПАТИНЫ PS 15)




1000 г +
500-1000 г



14-16" CF3 распылением
при 20°C



Кол-во слоев: 1
Давление: 3/4 Бар



Воздушная сушка при 20°C
Монтажная прочность: 60 сек
Полное высыхание: 10 мин

ОПИСАНИЕ

Удаляемые сухие патины на растворителе.

ПРИМЕНЕНИЕ

Патины универсального применения различной цветовой гаммы для непосредственного нанесения на соответствующий грунт, придающие антикварный эффект в разных стилях, эффект патины и *décapé*.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разбавляются растворителем
- Отличная закрашивающая способность
- Повышенный блеск пор при нанесении красок с эффектом металлика
- Легко удаляются

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Нанесение на обработанные должным образом деревянные изделия посредством процессов окраски для древесины с открытыми порами.

НАНЕСЕНИЕ

- Ручное распыление
- Автоматическое распыление

Подготовка смеси:

SERIE PATINE PS 15 (ПАТИНЫ PS 15)
I0403 DILUENTE VERNICE TRASPARENTE
(РАЗБАВИТЕЛЬ ПРОЗРАЧНЫЙ ЦВЕТНОЙ)

по весу и объему

1000 частей

500 до 1000 частей

Вязкость готового к нанесению материала при температуре 20°C: 14-16" CF3 распылением

Ø дюзы для распыления пневматическим пистолетом: 1,2 – 1,6 мм

Давление воздуха для пневматического распыления: 3/4 Бар

Кол-во слоев: 1

Количество наносимого материала: 30-80 г/м²

Теоретическая укрывистость: 10 м²/л

Л.О.В. Проверить MSDS по выбранному коду

СУШКА

Воздушная сушка при 20-25°C:

Полное высыхание: от 10 до 15 мин. в зависимости от температуры

В камере:

Подходит для сушки в ИК камере или в камере с принудительной вентиляцией при температуре от 20°C до 50°C

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЦИКЛ ОКРАШИВАНИЯ

Деревянные поверхности разных пород, отшлифованные и очищенные должным образом.

Нанесение морилки и прозрачных изолянтов или белых базовых покрытий модельного ряда IVE

Нанесение ПАТИНЫ PS 15

Сушка

Удаление щеткой Scotch Brite или абразивной бумагой P400

Нанесение финишного покрытия модельного ряда IVE

Техническая спецификация № W1100-RU

РЕД. 07/2020

Данная информация подготовлена на основании имеющихся у нас знаний и проверена должным образом. Информация распространяется исключительно в информативных целях и не может использоваться против нашей компании в случае предъявления каких-либо претензий, связанных с использованием данной продукции. Мы не несем ответственности за использование нашей продукции согласно приведенным в этом документе сведениям в связи с тем, что нам не известны условия ее использования.