



01578 – LECHLEROID ZAPON SOPRAFFINA

1000 ml +
300 ml

30 min. a 20°C

DESCRIZIONE

Vernice incolore alla nitrocellulosa.

UTILIZZO SPECIFICO

Come protezione incolore su metalli lucidati ed altri supporti dorati o argentati (cornici, aste dorate). Fissativo per disegno a carboncino e pastello su carta. Prodotto per interni.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Buona azione protettiva
- Ottimo ancoraggio
- Rapida essiccazione

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Perfetto sgrassaggio con solventi clorurati, meglio se combinati con trattamento ad ultrasuoni. Per lo sgrassaggio manuale usare 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

APPLICAZIONE

A spruzzo o ad immersione.

Preparazione della miscela:

	Volume
01578 LECHLEROID ZAPON SOPRAFFINA	1000 ml
00552 LECHLEROID L THINNER o	300 ml
00551 LECHLEROID THINNER	

Viscosità d'applicazione a 20°C: 18" DIN4

Ø ugello: 1,2-1,4 mm

Pressione: 4 Atm

N° mani: 1-4

Spessore consigliato: 25 µ

Resa teorica: 1 kg = 4 m² a 25 µ

1 l = 3,7 m² a 25 µ

V.O.C. della miscela pronta all'uso: 772 g/l

ESSICCAZIONE

Ad aria a 20 °C

Maneggiabile: 5-10 min.

In profondità: 30 min.

RACCOMANDAZIONI

Per trattare i manufatti verniciati ed ottenerne una pulizia che non intacchi il film di vernice, utilizzare un panno morbido (possibilmente di cotone) ed un detergente neutro non aggressivo.

Per eliminare incrostazioni calcaree usare del succo di limone o aceto bianco, lasciare riposare per qualche minuto e successivamente risciacquare prima con acqua e detersivo neutro non aggressivo ed infine con la sola acqua.

Si sconsiglia l'uso di altri detersivi o prodotti chimici e, qualora non se ne possa fare a meno, si raccomanda di provare la pulizia in un angolo del manufatto al fine di scongiurare problematiche ulteriori.

SCHEDA TECNICA N° 0268-I

REV. 10/2013

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.