



01973 – 1K FINISH CLEAR FOR METAL



1000 ml +
50-100 ml



12-14" DIN4
a 20° C



Ø 1,2 mm
4 Atm
N° mani: 2-3



Ad aria a 20° C:
Fuori polvere:
5 min.
Completa: 3 ore
A forno a 60°C:
15-20 min.

DESCRIZIONE

Trasparente acrilico monocomponente.

UTILIZZO SPECIFICO

Trasparente di finitura con adesione diretta su metalli lucidi o satinati: ottone, alluminio, acciaio, acciaio inox, oro, argento.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Buona adesione.
- Non ingiallente.
- Discreta resistenza all'esterno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Perfetto sgrassaggio in vapori di solventi clorurati, meglio se preceduto da trattamento con ultrasuoni. Per lo sgrassaggio manuale utilizzare 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

APPLICAZIONE

A spruzzo pneumatico o elettrostatico.

Preparazione della miscela:

01973 1K FINISH CLEAR FOR METAL
00825 LECHSYS UNIVERSAL STANDARD THINNER

a peso e a volume

1000 parti
50-100 parti

Viscosità di applicazione a 20 °C: 12-14" DIN4
Ø ugello: 1,2 mm
Pressione: 3,5-4 Atm
N° delle passate: 2-3
Spessore consigliato: 30-40 µ
Resa teorica: con 1 l di miscela 4 m² a 30 µ
V.O.C. della miscela pronta allo spruzzo: 781 g/l

ESSICCAZIONE

Ad aria a 20 °C:

Fuori polvere: 5 min.

In profondità: 3 h

A forno a 60°C:

15- 20 min.

RACCOMANDAZIONI

Per trattare i manufatti verniciati ed ottenerne una pulizia che non intacchi il film di vernice, utilizzare un panno morbido (possibilmente di cotone) ed un detergente neutro non aggressivo.

Per eliminare incrostazioni calcaree usare del succo di limone o aceto bianco, lasciare riposare per qualche minuto e successivamente risciacquare prima con acqua e detersivo neutro non aggressivo ed infine con la sola acqua.

Si sconsiglia l'uso di altri detersivi o prodotti chimici e, qualora non se ne possa fare a meno, si raccomanda di provare la pulizia in un angolo del manufatto al fine di scongiurare problematiche ulteriori.

SCHEDA TECNICA N° 1277-I

REV. 10/2013

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.