


05311 - ANTIRUGGINE ANTIOLIO PER CARTERS



1000 ml
200-300 ml



Ø 1,4-1,8 mm
4 Atm

DESCRIZIONE

Antiruggine sintetica rossa

UTILIZZO SPECIFICO

Prodotto per la protezione a mano unica delle superfici interne di carters, scatole di trasmissione, etc.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Buona resistenza agli olii lubrificanti alle normali temperature
- Rapida essiccazione

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La lamiera d'acciaio deve essere perfettamente sgrassata con 00695 SILICONE REMOVER SLOW

APPLICAZIONE

A spruzzo

Preparazione della miscela:

05311 ANTIRUGGINE ANTIOLIO
00572 SYNTEX SS THINNER

a volume	a peso
1000 ml	1000 g
200-300 ml	150-200 g

Viscosità di applicazione a 20°C : 20-30" DIN4

Ø ugello: 1,4-1,8 mm

Pressione: 4 Atm

N° mani: 1 incrociata

Spessore consigliato: 60 µ

Resa teorica: 1 lt di miscela = 6 m² a 60 µ

1 kg di miscela = 5,5 m² a 60 µ

V.O.C. del prodotto pronto all'uso: 496 g/l

ESSICCAZIONE

Dopo 48 ore a 20°C resiste agli oli lubrificanti alle normali temperature di esercizio.

Qualora lo spessore del film applicato fosse superiore ai 60 µ, attendere la completa essiccazione della pellicola prima di immettere l'olio lubrificante.

SCHEDA TECNICA N° 267-I

REV. 07/2009

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.