


LS111 (29111) SYNTOLACK METAL



1000 ml +
20-200 ml



N° mani: 2



Ø 1,4 mm
3-4 Atm
N° mani: 2



Ad aria a 20° C
Maneggiabile: 5-6 ore
In profondità: 5-6 gg.

DESCRIZIONE

Smalto sintetico ad effetto decorativo metallico (ferromicaceo), con buone caratteristiche protettive del supporto.

UTILIZZO SPECIFICO

Per finiture di supporti in metallo esposti in ambienti climatici severi. Adatto per la verniciatura di cancellate, serramenti, strutture metalliche, ringhiere, etc.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Particolare effetto estetico metallico
- Buona protezione del supporto
- Facile applicabilità

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Acciaio: applicare LS101 (29101) SYNTOPRIMER ZINC.

Verniciature preesistenti: carteggiare, stuccare e, se necessario, applicare un idoneo fondo.

APPLICAZIONE

A pennello, a rullo e a spruzzo.

Preparazione della miscela:

A pennello o rullo a pelo corto

LS111 SYNTOLACK METAL (derivato da binder 29111)
00570 SYNTEX SP THINNER

A peso e a volume

1000 parti
20-40 parti

A spruzzo

LS111 SYNTOLACK METAL (derivato da binder 29111)
00572 SYNTEX SS THINNER

A peso e a volume

1000 parti
100-200 parti

Viscosità di applicazione a 20 °C: 30 - 40" DIN 4

Ø ugello: 1,4 mm

Pressione: 3-4 Atm

N° mani: 2

Intervallo fra le mani: 30 - 60 min. a 20 °C

Spessore consigliato: 50-60 µ

Resa teorica: 1 l di miscela = 7 m² a 60 μ
1 kg di miscela = 4,3 m² a 60 μ
V.O.C. medio miscela pronta all'uso: ~ 470 g/l

ESSICCAZIONE

Ad aria a 20 °C

Fuori polvere: 60 min.

Maneggiabile: 5 - 6 ore

In profondità: 5-6 gg.

OSSERVAZIONI

E' sovrapplicabile con se stesso e con trasparenti sintetici.

Non può essere sovrapplicato con finiture nitro e poliuretaniche.

Per i colori realizzabili a sistema LECHSYS, riferirsi alla cartella dedicata METAL EFFECTS – cod. P6300, tenendo presente che nelle applicazioni a spruzzo delle tinte le tonalità tenderanno a diventare più chiare in confronto alle pastiglie rappresentate.

Nel prodotto LS111 (29111) SYNTOLACK METAL si raccomanda l'aggiunta dello specifico essiccativo 29298 LECHSYS BRUSH SICCATIVE in ragione del 1%.

SCHEDA TECNICA N° 0404-I

REV. 03/2014

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.