




66022 - BASE COAT SPARKLING DARK



Pronto all'uso

15 sec. TF 3
a 20°CØ 0,8-1,2 mm
4,0 Atm
N° mani: 2-3

2-5 min. a 20°C

DESCRIZIONE

Base opaca monocomponente specifica per cicli doppio strato che riproduce l'aspetto della cromatura calda e fluida.

UTILIZZO SPECIFICO

Ideale per la verniciatura di manufatti d'arredo del settore Habitat, componentistica auto, articoli sporting e moto.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Effetto metallico brillante e luminoso ad elevata riflessione
- Facilità di applicazione
- Ottime resistenze alla luce
- Buona copertura
- Rapidità di essiccazione

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su supporti in plastica sgrassaggio accurato con 00617 PLASTIC CLEANER.
Su supporti metallici sgrassare con 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Consigliamo l'utilizzo del prodotto 04668 PARISTON PRIMER NERO LEIT direttamente su supporti plastici adeguati, oppure, in ciclo secco su secco, su fondi o primer precedentemente applicati, necessari peraltro per l'applicazione su supporti metallici.

Sul supporto primerizzato con 04668 non è da prevedere alcuna carteggiatura o manipolazione manuale. Questo per evitare la riproduzione di segni di carteggiatura e impronte digitali sulla finitura.

APPLICAZIONE

A spruzzo pneumatico o Air Mix.

PRODOTTO MONOCOMPONENTE PRONTO ALL'USO.

AGITARE ENERGICAMENTE LA CONFEZIONE PRIMA DELL'USO PER GARANTIRE LA COMPLETA DISPERSIONE DEL PIGMENTO METALLICO.

PER LA CARATTERISTICA DEL PIGMENTO CONTENUTO SI RACCOMANDA DI APRIRE LA CONFEZIONE CON CAUTELA.

Viscosità di applicazione : 15" Tazza FORD 3
Ø Ugello: 0,8-1,2 mm
Pressione aria: 4,0 Atm
N° mani: 2-3
Spessore consigliato: 5-10 µ
Ambito applicativo : 20-25°C 50-70% U.R.
Resa teorica: 1 l di miscela = 6,5 m² a 10 µ
V.O.C. del prodotto pronto all'uso = 839 g/l

ESSICCAZIONE

Appassimento : 2-5 min. a 20°C

SOVRAPPLICAZIONI CONSIGLIATE

La base SPARKLING richiede obbligatoriamente la sovrapplicazione di una finitura trasparente come protezione.

Consigliamo i seguenti prodotti:

96230 TIXO KLARLACK 09
96204 ACRIFLEX INCOLORE MATT

NOTE

BASE COAT SPARKLING DARK (66022) è miscelabile con BASE COAT SPARKLING LIGHT (66021) per ottenere tonalità cromatiche intermedie.

La base opaca SPARKLING può essere leggermente tinteggiata con Tinte Base Lechsyst Effect trasparenti fino ad un massimo del 10% per creare differenti tonalità cromatiche.

Prodotto soggetto a controllo colorimetrico limitato: se miscelato con Tinte Base Lechsyst Effect controllare sempre ed eventualmente correggere il punto colore della tinta realizzata.

Stabilità allo stoccaggio: 18 mesi

SCHEDA TECNICA N° 0675-I
REV. 04/2017

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.