



## DS27010 2K HELM PAS BASE COAT BIANCO



1000 ml +  
150 ml +  
400 ml



Ø1.2-1.4 mm  
3.5-4 Atm  
N° mani: 2



Ad aria a 20°C :  
15'

Pot life a 20°C:  
4 ore

### DESCRIZIONE

Base opaca bianca bicomponente da ricoprire con trasparente.

### UTILIZZO SPECIFICO

Verniciatura di caschi in PC ( polycarbonato ) ABS e PRFV ( vetroresina ) trattata con idonei fondi.

### CARATTERISTICHE PECULIARI

- Facile applicazione
- Rapida essiccazione
- Ottime resistenze alla luce
- Riverniciabile con trasparenti tradizionali e U.V.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**ABS, PC-ABS:** Sgrassaggio con 00617 PLASTIC CLEANER oppure con idonei tensioattivi. Spolveratura e soffiatura con aria deionizzata.

### APPLICAZIONE

A spruzzo.

#### Preparazione della miscela:

DS27010 2K HELM PAS BASE COAT BIANCO

31306 INDURITORE PA oppure

29342 ISOLACK HARDENER oppure

29360 INDURITORE NG1 \*

00622 DILUENTE AB/CM

#### Peso/volume

1000 parti

150 parti

400 parti

#### \* Vedi OSSERVAZIONI

Pot life a 20°C : 4 ore

Viscosità di applicazione : 16-18" Tazza FORD4

Ø Ugello: 1.2 -1.4 mm

Pressione aria: 3.5- 4 Atm


N° mani: 2

Intervallo fra le mani : 5 -10 min.

Spessore consigliato: 15-25 µ

Ambito applicativo : 20-25°C 50-70% U.R.

Resa teorica: 1 kg di miscela: 11 m<sup>2</sup> a 25 µ



V.O.C. della miscela pronta all'uso = 605 g/l

---

## **ESSICCAZIONE**

Appassimento: 15' a 20°C  
30' a 60°C (unitamente alla finitura)

---

## **SOVRAPPLICAZIONI CONSIGLIATE**

Finiture trasparenti SOFT, tradizionali e U.V.

---

## **OSSERVAZIONI**

**29360 INDURITORE NG1 è un induritore con monomeri liberi < 0,1 % in ottemperanza alla restrizione REACH sull'utilizzo di diisocianati all'interno della Comunità Europea (regolamento UE 2020/1149). Prodotto Speciale disponibile su richiesta.**

**SCHEDA TECNICA N° 0588-I  
REV. 01/2022**

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.