

# Q020101 OPACIT BIANCO

Pittura bianca al solvente. Fondo specifico per legno/metallo in interno.

## Caratteristiche

**Peso specifico:** 1,6 kg/l



**Residuo secco in peso (rif. MU591):** 78%

**Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI EN ISO 2813):** MOLTO OPACO

### Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. G/BS – 2010, è 350 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto Q020101 OPACIT BIANCO, pronto all'uso, contiene al massimo 350 g/l di COV.


## Modi di impiego




Solvente: 00570  
Diluizione: 5% in volume



Tempo di attesa prima della seconda mano: 24 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 16 m<sup>2</sup>/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

## **Precauzioni prima dell'impiego**

---

**Supporti:** legno, materiali ferrosi.

**Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:** sui supporti in legno nuovi e vecchi, già verniciati o no, il prodotto Q020101 OPACIT BIANCO può essere applicato direttamente; in caso sia necessario effettuare delle stuccature utilizzare 05510 LECHLEROID MASTICE DENSO. Non applicare direttamente su vecchi trattamenti in fase di distacco o spellicolanti, rimuovere lo strato non coeso, carteggiare o sverniciare, prima di applicare Q020101 OPACIT BIANCO. Sui supporti in metallo applicare una mano di antiruggine preventivamente all'applicazione di Q020101 OPACIT BIANCO.

### **Note**

Q020101 OPACIT BIANCO deve essere sempre ricoperto con uno smalto a finire.

Q020101 OPACIT BIANCO è sovraverniciabile con tutti gli smalti sintetici od oleo-sintetici, non con smalti nitro, epossidici o bicomponenti.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 36 mesi. Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza) Lavare, subito dopo l'uso, i pennelli o rulli con acqua e sapone. Evitare di lasciar essiccare il prodotto su pennello/rullo.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di "assistenza tecnica".

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

03/2020