

METALFIX

Smalto protettivo antiruggine per applicazioni dirette su ferro (Q0356--).

Caratteristiche

Peso specifico: 1,2 kg/l.

Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI EN ISO 2813): BRILLANTE.




Resistenza agli agenti atmosferici (esposizione naturale): 1 anno, inalterato.

Durezza (rif. ISO 1522 ('73) – ASTM 4366): 20 oscillazioni.

Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. i/BS – 2010, è 500 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto METALFIX (in tutte le tinte), pronto all'uso, contiene al massimo 500 g/l di COV.

Modi di impiego



Solvente: 00570

Diluizione: 6% in volume (pennello) – 18% in volume (spruzzo)

Tempo di attesa prima della seconda mano: 24 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.

Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.

Resa: 12 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: materiali ferrosi.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: i supporti nuovi mai verniciati devono essere sgrassati prima dell'applicazione di METALFIX. I supporti che presentino inizio di corrosione devono essere trattati appositamente (carteggiatura, sabbiatura) per rimuovere ogni traccia di ruggine quindi sgrassati prima di applicare lo smalto METALFIX. E' possibile applicare direttamente METALFIX su vecchie antiruggine purchè siano ben ancorate e non sfarinanti.

Proposta colore

Colorimetria: lo smalto METALFIX è disponibile in una serie di tinte pronte o può essere tinteggiato per ottenere i colori delle **cartelle CHRÉON White Soul e smalti**.



“Coloranti”: lo smalto METALFIX (bianco q035601 o ED Q005604) è tinteggiabile con i coloranti della serie DAC.



Note

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 12 mesi.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza)

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

01/2017