

ISOMETAL HYDRO FERROMICACEO

Antiruggine all'acqua dall'effetto protettivo e decorativo metallizzato in due versioni: grana grossa (GG) Q030650 - grana fine (GF) Q030651.

Caratteristiche

Peso specifico: 1,5 kg/l.

Resistenza agli agenti atmosferici (W.O.M. ASTM G 26): 1000 ore.



Resistenza agli agenti atmosferici (esposizione naturale): 24 mesi.

Adesione diretta su materiali ferrosi, metallo zincato e leghe: OTTIMA.


Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE 2010 per questo prodotto, cat. i/BA – 2010, è 140 g/l di COV, prodotto pronto all'uso. Il prodotto ISOMETAL HYDRO FERROMICACEO, GG e GF in tutte le tinte disponibili e pronto all'uso, contiene al massimo 140g/l di COV.


Modi di impiego




Diluizione: 5% in volume (pennello, rullo) – 20% in volume (spruzzo)



Tempo di attesa prima della seconda mano: 6 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 14 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: materiali ferrosi, metallo zincato e leghe.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:

Metalli ferrosi: sono indispensabili accurata carteggiatura e sgrassaggio.

Acciaio zincato ed alluminio: ISOMETAL HYDRO FERROMICACEO mostra buona aderenza previa accurata pulizia e sgrassaggio.

Interventi di manutenzione: è possibile applicare ISOMETAL HYDRO FERROMICACEO direttamente su vecchie verniciature sane. Carteggiare la superficie avendo cura di eliminare, con il sistema più idoneo, le zone ammalorate e, quindi, intervenire come sul nuovo.

Proposta colore

Colorimetria: lo smalto ISOMETAL HYDRO FERROMICACEO, GG e GF, è disponibile nelle tinte della cartella CHREON Smalti Micacei.

“Coloranti”: ISOMETAL HYDRO FERROMICACEO GG e GF è tintegegiabile con i coloranti della serie DAC.



Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 12 mesi.

Lavare, subito dopo l'uso, i pennelli o rulli con acqua e sapone. Evitare di lasciar essiccare il prodotto su pennello/rullo.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

07/2013