

01072 VERNICE BITUMINOSA

Pittura bituminosa protettiva.

Caratteristiche

Peso specifico: 0.9 kg/l.

Residuo secco (in peso): 40%.


Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI EN ISO 2813): BRILLANTE

Durezza (rif. ISO 1522 ('73) – ASTM 4366): 55 oscillazioni


Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. i/BS – 2010, è 500 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto VERNICE BITUMINOSA 01072, pronto all'uso, contiene al massimo 500g/l di COV.


Modi di impiego




Solvente: 00570.
Diluizione: 5% in volume.



Tempo di attesa prima della seconda mano: 36 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 36 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 12 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: ferro.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: i supporti in ferro, previa carteggiatura e grassaggio, possono essere trattati direttamente con la VERNICE BITUMINOSA. Per ottenere una protezione antiruggine applicare un prodotto adeguato prima di procedere all'applicazione della VERNICE BITUMINOSA.

Proposta colore

“Coloranti”: VERNICE BITUMINOSA 01072, colore nero, non è tinteggiabile con i coloranti della serie DAC.

Note

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 ai 35°C è di 24 mesi.

VERNICE BITUMINOSA è sovrapplicabile con se stessa in qualunque momento, si scoglie di sovraverniciare con prodotti di natura differente.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza)

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

09/2019