

Q070070 FRAMA ELETTA BIANCO

Pittura murale bianca traspirante per interno.

L'idropittura Q070070 FRAMA ELETTA BIANCO è caratterizzata da ottima copertura ed elevata opacità.

Caratteristiche

Peso specifico: 1,5 kg/l

Residuo secco: 60% (peso/peso)

Potere coprente (rif. MU 1961): OTTIMO

Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI 10795): MOLTO OPACA

Trasmissione del vapor d'acqua (rif. UNI 10795): ALTA

Presa di sporco (rif. UNI 10795): MEDIA



Lavabilità (rif. UNI 10795): NON IDONEA AL LAVAGGIO

Potere antimuffa (rif. UNI 10795): ***

Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. a/BA – 2010, è 30 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto Q070070 FRAMA ELETTA BIANCO, pronto all'uso, contiene al massimo 30 g/l di COV.


Modi di impiego




Diluizione: 25%



Tempo di attesa prima della seconda mano: 3-4 ore, tempo comunque dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 5-6 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 10 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: intonaci civili e premiscelati, gesso e cartongesso.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: i supporti nuovi e vecchi, già verniciati o no, sfarinanti o no, devono essere trattati applicando un fissativo preventivamente all'impiego di Q070070 FRAMA ELETTA BIANCO.

Proposta colore

Colorimetria: l'idropittura Q070070 FRAMA ELETTA BIANCO è disponibile nelle tinte della **cartella CHRÉON – White Soul**.



“Coloranti”: l'idropittura Q070070 FRAMA ELETTA BIANCO è tintegeabile con i coloranti DAC.



Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 24 mesi.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

03/2020