

Q077401 TERMOTON BIANCO

Q077401 TERMOTON BIANCO è una pittura all'acqua bianca per interni, a base di resine acriliche in emulsione, contenente delle microparticelle cave che alleggeriscono il prodotto, diminuendo sensibilmente la dispersione termica del manufatto sul quale viene applicata. Per questo motivo Q077401 TERMOTON BIANCO, applicato su superfici soggette a fenomeni di condense, previene la formazione di muffe.

L'aspetto è di una superficie porosa e calda al tatto e di opacità assoluta.

Caratteristiche

Peso specifico: 0,750 kg/l

Residuo secco: 55% (peso/peso)

Potere coprente (rif. MU 1631): OTTIMO

Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI 10795): MOLTO OPACA

Trasmissione del vapor d'acqua (rif. UNI 10795): ALTA

Presa di sporco (rif. UNI 10795): MOLTO BASSA



Lavabilità (rif. UNI 10795): OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO

IL PRODOTTO E' IDONEO A PREVENIRE LO SVILUPPO DI MUFFA


Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. a/BA -2010, è 30 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto Q077401 TERMOTON BIANCO, pronto all'uso, contiene al massimo 30g/l di COV.


Modi di impiego




Diluizione: 25% (in volume).



Tempo di attesa prima della seconda mano: 4-5 ore, tempo comunque dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 10 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: intonaci civili e premiscelati, gesso e cartongesso.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: Nel caso di presenza di muffe intervenire sulle zone interessate bonificandole con prodotti idonei e successivamente applicare Q077401 TERMOTON BIANCO.
I supporti nuovi e vecchi, già verniciati o no, sfarinanti o no, devono essere puliti accuratamente e trattati applicando un fissativo preventivamente all'impiego di Q077401 TERMOTON BIANCO.

Proposta colore

Colorimetria: l'idropittura Q077401 TERMOTON BIANCO è disponibile nelle tinte della **cartella CHRÈON – White Soul**.



“Coloranti”: l'idropittura Q077401 TERMOTON BIANCO è tinteggiabile con i coloranti DAC.



Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 24 mesi.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

03/2020