

Q080203 EDILPAINT ISOLANTE

Primer fissativo-isolante e consolidante al solvente con elevato potere penetrante nel supporto.

Caratteristiche






Peso specifico: 0,8 kg/l.

Residuo secco (in peso): 11%.

Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. H/BS – 2010, è 750 g/l di COV prodotto pronto all'uso. EDILPAINT ISOLANTE Q080203, pronto all'uso, contiene al massimo 750 g/l di COV.

Modi di impiego



Solvente: 00570
Diluzione: 15% in volume

Tempo di attesa prima della seconda mano: 8 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.

Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.

Resa: 14m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: intonaci civili e premiscelati, gesso e cartongesso.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: sui supporti nuovi e vecchi, verniciati o meno, sfarinanti o no, ma in buono stato globale applicare una mano di EDILPAINT ISOLANTE Q080203 fino a completa imbibizione del supporto.

Proposta colore

“Coloranti”: EDILPAINT ISOLANTE Q080203 non è tinteggiabile con i coloranti della serie DAC.

Note

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 36 mesi.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza)

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

05/2015