

Q040551 FRAMATON STUCCO

FRAMATON STUCCO Q040551 è uno stucco pronto all'uso ad acqua, formulato con aggregati finissimi legati con resina in emulsione a base di copolimeri vinilici. Essicca fisicamente per evaporazione dell'acqua.

Caratteristiche

Peso specifico: 1,700 kg/l pronto all'uso

Residuo secco: 70% in peso


Modi di impiego




Non superare a mano lo spessore di 3 mm
Pronto all'uso



Tempo di attesa prima della seconda mano: 4 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa e spessore di prodotto applicato.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa e spessore di prodotto applicato.



Resa: 0,3 m²/kg (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato e spessore di prodotto applicato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: Muri interni intonaci civili, premiscelati, gesso, cartongesso e derivati.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:

Muri: I supporti sui quali deve essere applicato Q040551 FRAMATON STUCCO devono essere compatti, non sfarinanti, asciutti e puliti. Eventuali presenze di vecchie pitturazioni devono essere perfettamente ancorate e sane e ben carteggiate.

Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 24 mesi.

Lavare, subito dopo l'uso, i pennelli o rulli con acqua e sapone. Evitare di lasciar essiccare il prodotto su pennello/rullo.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di "assistenza tecnica".

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

09/2019