

S71090 – S71092 CLIPPER INTERNO SCAFI 8257

Streichen oder Rollen 5-10% Spritzen 10-30%	Gänge: 2	60 Min. bei 20°C	80-100µ	18 Std bei 20°C	4 m ² /L bei 90 µ Trockenschicht- dicke

Beschreibung

1K schnelltrocknender Alkydmatteack. Speziell für den Schutz von Bootsinnenräumen und gut geeignet für Laufstege, Schiffsbodenbeläge, Motorräume.

Farben

Verfügbar in weiß S71092 und grau S71090.

Eigenschaften

- Gute chemische Beständigkeit
- Schnelle Trocknung

Spezifisches Gewicht (Teil A): 1,17 ± 0,05 g/ml

Oberflächenvorbereitung

1K Primer Stoppani

Trockenschleifen mit Korn p 280-320

Alte Lackierungen

Vorhandenen Lackaufbau auf ausreichende Haftung prüfen und Trockenschleifen mit Korn P 240-280

Verarbeitung

Streichen, Rollen oder Spritzen mit herkömmlicher oder HVLP-Pistole.

Applikationsbedingungen:

- Relative Feuchte < 80%
- Temperatur >10°C <35°C
- Oberflächentemperatur 5°C > Taupunkt

Mischungsverhältnis

Streichen oder Rollen

S7109.	INTERNO SCAFI 8257.....A	Volumen 1000 Teile
S70020	DILUENTE 277.....B	50-100 Teile

Spritzen

S7109.	INTERNO SCAFI 8257.....A	Volumen 1000 Teile
S70020 oder S70110	DILUENTE 277 oder DILUENTE 6209...B	100-300 Teile

Ø Düse herkömmlich und HVLP: 1.2-1.3 mm

Druck: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm

Anzahl der Gänge: 2

Empfohlene Schichtdicke: 80-100µ trocken (Nr. 2 Spritzgänge von 110µ naß je Gang)

Ablüßzeit zwischen den Gängen bei 20°C: 18 Stunden beim Rollen/Streichen, 60 Min. beim Spritzen

Theoretische Ausbeute Mix A: 5 m² pro 1L bei 90µ Schichtdicke

Theoretische Ausbeute Mix A+B beim Spritzen: 4 m² pro 1L bei 90µ Schichtdicke

Festkörpergehalt in Volumen Mix A+B beim Spritzen: 39%

Trocknung

	10°C	20°C	35°C
Schleifbar nach	min. 14 Tagen	min. 7 Tagen	min. 72 Std
Überlackierbar beim Spritzen nach	min. 36 Std max. 48 Std	min. 18 Std max. 24 Std	min. 9 Std max. 12 Std

TECHNISCHES MB NR. S102-D
STAND 03/2010

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und stellen unser Wissen nach neuestem Stand dar. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft, noch können sie Anlaß zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, daß sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.



Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu