

S25051 PLASTER FINISHER GREY



1000 ml
1000 ml



Spachtel-Auftrag



24 Std bei 20°C



0-300µ



24 Std bei 20°C



P 120
P 240

Beschreibung

2K Epoxy-Spachtel zum Glatziehen. Aufgrund der Kornfeinheit kann das Produkt auch für dünne Aufstriche verwendet werden, um die Porosität von Epoxy-Spachteln mit leichten Füllstoffen zu verschließen und die Oberflächen zur folgenden Lackierungsstufe vorzubereiten.

Farben

Grau

Eigenschaften

- Gute Flexibilität
- Sehr gute Impermeabilität
- Breites Einsatzspektrum
- Hohe Trocknungsgeschwindigkeit

Typische Daten

Spezifisches Gewicht A und B: 1,54 g/ml

Shore Härte D: 55

Oberflächenvorbereitung

Epoxy-Primer Stoppiani

Trockenschleifen mit Korn P 280-320

Epoxy-Spachtel Stoppiani

Trockenschleifen mit Korn P 80-120

Verarbeitung

Spachtel-Auftrag.

Applikationsbedingungen:

- Relative Feuchte < 80%
- Temperatur >10°C <35°C
- Oberflächentemperatur 5° C> Taupunkt

Mischungsverhältnis

		Volumen	Gewicht
S25051	PLASTER FINISHER GREY SOL A	1000 ml	1000 g
S25052	PLASTER FINISHER GREY SOL B	1000 ml	1000 g

Topfzeit bei 20°C: 60'

Anzahl Gänge: 1+1 Deckschicht, wenn nötig

Empfohlene Schichtdicke: bis zu 300 µ

Theoretische Ausbeute A + B : 3,3 m² pro 1L bei 300µ Schichtdicke

Temperaturerhöhung verkürzt die Topfzeit.

Trocknung

	10°C	20°C	35°C
Schleifbar nach	min. 48 Std	min. 24 Std	min. 12 Std

TECHNISCHES MB NR. S198-D
STAND 04/2011

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und stellen unser Wissen nach neuestem Stand dar. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft, noch können sie Anlaß zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, daß sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.



Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu