



MF302 - MF306 - MF310

MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER



Primer/Fondo:
1000 g +
110 g Linea MH100 +
100-300 g



Ciclo b/b:
20-22" DIN4 20° C


Ciclo s/s:
24-29" DIN 4 20° C

Pot life a 20°C:
30-120 min.



Ciclo b/b:
Ø 1,2-1,4 mm
N° mani: 1 o ½+1

Ciclo s/s:
Ø 1,6-1,8 mm
N° mani: 2-3



Ciclo b/b:
30-50 µ

Ciclo s/s:
100-120 µ



Ciclo b/b:
dopo 15-30 min.

Ciclo s/s:
dopo 3-5 h a 20°C
15-30 min. a 60° C



Ciclo s/s:
Flash off: 3-5 min.
Max. Potenza: 10-15 min.

DESCRIZIONE

Primer/Fondo isolante poliaccrilico bicomponente autolivellante ad alto solido, disponibile in 3 colorazioni MF302 White (Bianco), MF306 Grey (Grigio Chiaro) e MF310 Black (Nero).

UTILIZZO SPECIFICO

Primer ad adesione diretta su supporti in cataforesi e plastiche settore auto in cicli bagnato su bagnato; riverniciabile direttamente senza carteggiatura (b/b sino a 5 gg.) con Smalti di finitura. Particolarmente indicato per l'isolamento di pezzi nuovi già primerizzati con cataforesi o per tutti i supporti in plastica.

Fondo Isolante; può anche essere utilizzato in versione più riempitiva in ciclo secco su secco.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Possibilità di ottenere il fondo in qualsiasi tonalità di grigio (dal bianco al nero), favorendo sia la copertura con lo smalto di finitura che la riproduzione dei colori di fondo utilizzati in originale

PRIMER (b/b)

- Facile applicabilità e buona verticalità, con ottima distensione in cicli b/b
- Ottima adesione sui principali supporti di carrozzeria
- Ottima riverniciabilità, fino a 5 giorni senza carteggiatura
- Rapida essiccazione

FONDO ISOLANTE

- Potere anticorrosivo per piccole superfici (contiene pigmenti attivi)
- Discreto potere riempitivo in ciclo s/s
- Buona carteggiabilità
- Buon potere isolante su fondi critici (sensibili ai solventi)

PLASTIC PRIMER (b/b)

- Possibilità di utilizzo come promotore di adesione per tutte le tipologie di plastiche del settore AUTO in combinazione con induritore e attivatore specifico.

SOVRAPPLICAZIONI CONSIGLIATE

- MACROFAN HS TOPCOAT o HYDROFAN / BSB + Trasparenti Refinish gamma Lechler

NOTE

Miscelando i 3 primer tra di loro è possibile ottenere tutta la gamma dei grigi, questo permette così di ottimizzare la copertura dello smalto di finitura oppure di realizzare il grigio uguale a quello del Fondo utilizzato dalle Case Automobilistiche in originale.

Esempio: miscelando i fondi nei rapporti indicati si ottiene approssimativamente la seguente gamma grigi

	Nero	Grey 4	Grey 3	Grigio Chiaro	Grey 2	Grey 1	Bianco
MF310	100	65	40		10	3	
MF306				100			
MF302		35	60		90	97	100

PRIMER/FONDO

PRIMER / FONDO ISOLANTE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Particolari nuovi trattati con cataforesi: sgrassare con 00695 SILICONE REMOVER SLOW o 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER; se in buone condizioni non occorre carteggiare.

Acciaio, lamiera zincata, alluminio: su particolari in acciaio, lamiera zincata o alluminio ha una buona adesione diretta; tuttavia per ampie superfici si consiglia sempre l'applicazione di 1-2 mani di 04318 FIX-O-DUR EC oppure 05720 MONOPRIMER.

Verniciature preesistenti: carteggiare a secco con carta P280-320 e sgrassare con 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER.

Stucco poliestere a spatola: finire con carta P240 e sgrassare con 00695 SILICONE REMOVER SLOW o 00880 SILICONE REMOVER FAST.

APPLICAZIONE

A spruzzo pneumatico con aerografo tradizionale o HVLP.

	<i>T: 20-35°C</i>	<i>T: 15-25°C</i>	<i>Spot Repairs T: 15-25°C</i>
INDURITORI	MH100-MH110	MH115	MH120
Pot life a 20 °C	2 h	1,30 h	30 min.

Preparazione della miscela:	Ciclo b/b	Ciclo s/s
MF302-6-10 MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER	1000 g	1000 g
MH100-110-115-120 MACROFAN UHS HARDENER	110 g	110 g
00740-00741-00742 AUTOREFINISHING THINNERS	250-300 g	100-200 g

Parametri Applicativi:	Ciclo b/b	Ciclo s/s
Viscosità di applicazione a 20 °C DIN 4	20-22"	24-29"
Ø ugello convenzionale e HVLP	1,2-1,4 mm	1,6-1,8 mm
Pressione	1,9-2,0 Atm	1,6-1,8 Atm
N° mani	1 o ½ +1	2 – 3 mani
Intervallo tra le passate	0 min.	4-6 min.
Spessore consigliato	30-50 µ	100-120 µ
Resa teorica	9.1 m ² /l	3,3 m ² /l

DIR 2004/42/CE (DLGS n°161): Primer-Filler 2K IIB/c - COV pronto all'uso 540 g/l

Questi prodotti pronti all'uso contengono al massimo 540 g/l di COV

ESSICCAZIONE

Ciclo b/b	MH100	MH110	MH115	MH120
Ad aria a 20°C	30 min.	25 min.	20 min.	15 min.
sovraverniciabile dopo	e supporto opaco	e supporto opaco	e supporto opaco	e supporto opaco
e senza carteggiatura	fino a 5 gg			

È possibile rimuovere eventuali contaminazioni o sporco di spruzzatura con P2000 soft a umido o a secco P800/1000 soft a superficie completamente opaca, prima di applicare la tinta. È possibile nastrare il fondo dopo 30 min. a 20°C.


Ciclo s/s	MH100	MH110	MH115	MH120
Ad aria a 20°C (T. supporto):				
Carteggiabile	4-6 ore	4-6 ore	4-5 ore	3-5 ore
A forno a 60 °C (T. supporto):				
Carteggiabile	35 min.	30 min.	20 min.	15 min.
Lampade IR (onde corte) distanza 60-80 cm:				
Flash-off	3-5 min.		Non consigliato	
massima potenza	10-15 min.			

CARTEGGIATURA


Finiture monostrato: a secco con grana **P400** (roto-orbitale), ad umido con grana P500

Finiture doppio strato: a secco con grana **P500** (roto-orbitale), ad umido con grana P600-800

PRIMER/FONDO



Plastic Primer:
1000 g +
180 g MH300 +
500 g MT300




Ciclo b/b:
20-22" DIN4 20° C


Pot life a 20°C:
90 min.



Ciclo b/b:
Ø 1,2-1,4 mm
N° mani: 1 o ½+1



Ciclo b/b:
30-50 µ



Ciclo b/b:
dopo 15-30 min.

PRIMER PER MATERIE PLASTICHE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Materie plastiche esterne rigide: PP, PP/EPDM, ABS, PC, PA, PVC, UP-GF, PBT, R-TBU, SMC, PUR (settore auto): sgrassare con 00695, pagliettare a umido con 00695 SILICONE REMOVER SLOW o 00617 PLASTIC CLEANER, lavare con 00695 e asciugare con cura anche con aria compressa. Per maggiori informazioni vedi poster "**Processo di Trattamento delle Plastiche Auto**" disponibile sul website.

APPLICAZIONE

A spruzzo pneumatico con aerografo tradizionale o HVLP.

	MH300
Pot life a 20 °C	1,5 h

Preparazione della miscela:	Ciclo b/b
MF302-6-10 MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER	1000 g
MH300 MACROFAN PLASTIC PRIMER HARDENER	180 g
MT300 MACROFAN AUTOLEVEL PLASTIC ACTIVATOR	500 g

N.B. Per condizioni particolari di temperatura e di dimensione del supporto è possibile diluire il prodotto fino ad un massimo del 10% utilizzando i diluenti AUTOREFINISHING THINNER

Parametri Applicativi:	Ciclo b/b
Viscosità di applicazione a 20 °C DIN 4	20-22"
Ø ugello convenzionale e HVLP	1,2-1,4 mm
Pressione	1,9-2,0 Atm
N° mani	1 o ½+1
Intervallo tra le passate	0 o 5-10 min.
Spessore consigliato	30-50 µ
Resa teorica	9.1 m ² /l

Prodotto fuori dalla direttiva 2004/42/CE (DLGS n°161)

ESSICCAZIONE

Ciclo b/b	MH300
Ad aria a 20°C sovraverniciabile dopo	30 min. e supporto opaco

È possibile rimuovere eventuali contaminazioni o sporco di spruzzatura con carta a umido P2000 soft o a secco P800/ 1000 soft a superficie completamente opaca, prima di applicare la tinta. È possibile nastrire il primer dopo 60 min. a 20°C.

NOTE

L'utilizzo di induritori e attivatori differenti dagli specifici MH300 e MT300 pregiudica il livello di adesione del primer ai supporti plastici.

SCHEDA TECNICA N° 0702-I
REV. 01/2017

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.