


# FRAMATON SETA COMFORT LINE

Pittura murale all'acqua ad elevata copertura, di tipo superlavabile, con caratteristiche olfattive eccellenti.

## Caratteristiche

Determinazione delle emissioni di composti organici volatili secondo tabella D dell'allegato I dell'Arrêté del 19-04-2011 pubblicata nel Journal De La République Française 13-05-2011 :



Determinazione TONO EDONICO (rif. VDI 3882-2 : 2003) : 1,22

Determinazione UNITA' ODORIMETRICA (rif. UNI 13725 : 2004) :  $OU_E / m^3$  2300

Peso specifico: 1,46 kg/l (Q081501 BIANCO) 1,46 kg/l (Q081502 Base M) 1,38 kg/l (Q081503 Base TR)

Residuo secco: 66% (peso/peso)

Potere coprente (rif. MU 1631): OTTIMO

Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI 10795): MOLTO OPACA

Trasmissione del vapor d'acqua (rif. UNI 10795): ALTA



Presenza di sporco (rif. UNI 10795): MOLTO BASSA

Lavabilità (rif. UNI 10795): OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO


Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. a/BA – 2010, è 30 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto FRAMATON SETA COMFORT LINE pronto all'uso contiene al massimo 30 g/l di COV.


## Modi di impiego




Diluizione: 25% (in volume).



Tempo di attesa prima della seconda mano: 3-4 ore, tempo comunque dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 5-6 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 12 m<sup>2</sup>/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

## Precauzioni prima dell'impiego

---

**Supporti:** intonaci civili e premiscelati, gesso e cartongesso.

**Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:** i supporti nuovi e vecchi, già verniciati o no, sfarinanti o no, devono essere puliti accuratamente e trattati applicando un fissativo preventivamente all'impiego di FRAMATON SETA COMFORT LINE.

## Proposta colore

**Colorimetria:** l'idropittura FRAMATON SETA COMFORT LINE è disponibile nelle tinte della collezione **Chrèon – Color Trainer, White Soul, Esterni Classic, Style, Smalti** e negli standard internazionali **NCS** e **RAL**:



**“Coloranti”:** l'idropittura FRAMATON SETA COMFORT LINE è tinteggiabile con i coloranti DAC.



### NOTE

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 24 mesi.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

03/2017