



## SERIE PS 15 PATINE



1000 g +  
500-1000 g



14-16° CF3 spruzzo  
a 20°C



Ø 1,2 -1,6 mm  
N° mani: 1  
Pressione: 3/4 bar



Ad aria a 20°C  
Fuori tatto: 60 sec  
Completa: 10 min.

### DESCRIZIONE

Patine secche a solvente asportabili.

### UTILIZZO SPECIFICO

Patine di impiego universale disponibili in vari colori da applicare direttamente su fondo opportuno adatte a creare l'aspetto anticato nei diversi stili per ottenere effetti patinati e décapé.

### CARATTERISTICHE PECULIARI

- Da diluire con solvente
- Ottimo potere colorante
- Elevata brillantezza nel poro dei metallizzati
- Facilmente asportabile

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicazione su manufatti in legno opportunamente trattati con cicli per Poro Aperto.

### APPLICAZIONE

- Spruzzo manuale
- Spruzzatrice automatica

### Preparazione della miscela:

SERIE PATINE PS 15  
I0403 DILUENTE VERNICE TRASPARENTE

**a peso e a volume**  
1000 parti  
da 500 a 1000 parti

Viscosità di applicazione a 20°C: 14-16° CF3 per spruzzo  
Ø Ugello applicazione pneumatica: 1,2 - 1,6 mm  
Pressione applicazione pneumatica: 3/4 bar  
N° mani: 1  
Quantità prodotto applicato: 30-80 g/m<sup>2</sup>  
Resa teorica: 10 m<sup>2</sup>/l  
V.O.C. Verificare MSDS secondo codice selezionato

### ESSICCAZIONE

#### Ad aria a 20-25°C:

Essiccazione completa: da 10 a 15 min. in funzione della temperatura

#### A forno:

Idoneo per essiccazione in forno I.R. o ad aria forzata con temperature da 20°C a 50°C.



---

## **CICLO DI VERNICIATURA SUGGERITO**

Supporti in legno varie essenze carteggiate e spazzolate.

Applicazione delle tinte e fondi trasparenti o fondi bianchi della gamma IVE.

Applicazione PATINA PS 15

Essiccazione

Rimozione tramite Scotch Brite o carta 400

Applicazione finiture della gamma IVE.

**SCHEDA TECNICA N° W1100-I**

**REV. 07/2020**

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.