



SERIE PS 15 PATINE



1000 g +
500-1000 g



14-16" CF3 spray
a 20°C



Ø 1,2 -1,6 mm
N° demãos: 1
Pressão: 3/4 bar



Ao ar a 20°C
Ao toque/manuseio: 60 sec
Completa: 10 min.

DESCRIÇÃO

Patinas secas base solvente removíveis.

USO

Patinas de uso universal disponíveis em várias cores com aplicação direta sobre fundo adequado para criar um aspecto envelhecido em diferentes estilos para obter efeitos pátina e decapê.

CARACTERÍSTICAS

- Para diluir com solvente
- Ótimo poder de coloração
- Elevado brilho no poro dos metalizados
- Facilmente removível

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Aplicação sobre artefatos em madeira devidamente preparados com ciclo para Poro Aberto.

APLICAÇÃO

- Aplicação Spray manual
- Aplicação Spray automático

Preparação da mistura:

SERIE PATINE PS 15
I0403 DILUENTE VERNICE TRASPARENTE

a peso e a volume
1000 partes
da 500 a 1000 partes

Viscosidade de aplicação a 20°C: 14-16" CF3 spray
Ø Bico aplicação pneumática: 1,2 – 1,6 mm
Pressão aplicação pneumática: 3/4 bar
N° demãos: 1
Quantidade produto aplicado: 30-80 g/m²
Rendimento teórico: 10 m²/l
V.O.C. Verificar MSDS

SECAGEM

Ao ar a 20-25°C:

Secagem completa: de 10 a 15 min. em função da temperatura

No forno:

Adequado para secagem em forno I.R. ou ar forçado com temperaturas de 20°C a 50°C.



CICLO DE PINTURA SUGERIDO

Substratos em madeira de várias espécies lixadas e escovadas
Aplicação de tingidores e fundos transparentes ou fundos brancos da gama IVE.
Aplicação PATINA PS 15
Secagem
Remoção usando Scotch Brite ou lixa 400
Aplicação acabamento gama IVE.

FICHA TÉCNICA N° W1100-BR
REV. 07/2020

Os presentes dados são frutos de testes escrupulosamente controlados e contêm os nossos maiores e mais atualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidades da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. Deve-se levar em consideração também o fato que as condições de utilização fogem de nosso controle.