

# Q070160 FRAMATON NANOTECH BIANCO

Idropittura acrilica consolidante universale ad applicazione diretta.

L'idropittura Q070160 FRAMATON NANOTECH BIANCO è caratterizzata da elevato grado di adesione sui normali supporti per edilizia (es. gesso, cartongesso, intonaco civile tradizionale, etc.), eccellente opacità, ottima copertura e potere consolidante per superfici sfarinanti.

**Peso specifico:** 1,5 kg/l (Q070160)

**Residuo secco:** 63% (peso/peso)

**Potere coprente (rif. MU 1961):** OTTIMO

**Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI 1062):** MOLTO OPACO

**Trasmissione del vapor d'acqua (rif. UNI 1062):** ALTA



**Presa di sporco (rif. UNI 10795):** BASSA

**Lavabilità (rif. UNI 10795):** OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO


## Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. a/BA – 2010, è 30 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto Q070160 FRAMATON NANOTECH BIANCO pronto all'uso, contiene al massimo 30 g/l di COV.


## Modi di impiego




Diluizione: 20% in volume



Tempo di attesa prima della seconda mano: 4-5 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa e spessore di prodotto applicato.



Essiccazione completa: 6-7 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa e spessore di prodotto applicato.



Resa: 8 m<sup>2</sup>/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato e spessore di prodotto applicato.

## Precauzioni prima dell'impiego

---

**Supporti:** intonaci civili, pre-miscelati, gesso e cartongesso.

**Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:**

Q070160 FRAMATON NANOTECH BIANCO può essere applicato direttamente su superfici anche sfarinanti come vecchie pitture, intonaci civili, pre-miscelati, gesso e cartongesso standard, ignifugo e impermeabile senza l'ausilio di un fissativo.

La polvere derivante dallo sfarinamento deve comunque essere ben rimossa dai supporti prima di applicare Q070160 FRAMATON NANOTECH BIANCO.

## Proposta colore

---

**Colorimetria:** Q070160 FRAMATON NANOTECH BIANCO è disponibile nelle tinte della **cartella CHRÉON – White Soul**.



**“Coloranti”:** l'idropittura Q070160 FRAMATON NANOTECH BIANCO è tintegeabile con i coloranti DAC.



**Note**

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 ai 35°C è di 24 mesi.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

03/2020