

SUPRA

Classico smalto brillante a pennello. Finitura con ottima resistenza sia all'interno che all'esterno.

Caratteristiche

Peso specifico: 1,2 kg/l (Q010501 e tinte derivate) – 1,1 kg/l (Q000554 e tinte derivate).

Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI EN ISO 2813): BRILLANTE.

Durezza (rif. ISO 1522 ('73) – ASTM 4366): 25 oscillazioni.



Resistenza agli agenti atmosferici (W.O.M. rif. ASTM G 26): 1000 ore.

Resistenza agli agenti atmosferici (esposizione naturale): 1 anno, inalterato.


Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto (cat. d/BS): 300 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto SUPRA (in tutte le tinte), pronto all'uso, contiene al massimo 300g/l di COV.


Modi di impiego




Solvente: 00570
Diluizione: 1% in volume



Tempo di attesa prima della seconda mano: 24 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa. Evitare l'applicazione del prodotto a spessore elevato. Applicare massimo 50 microns per mano



Resa: 15m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: materiali ferrosi, metallo zincato, leghe e legno.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: i supporti in ferro devono essere trattati con un'antiruggine tipo SYNTEX ANTICORROSIVA HP (vedi scheda tecnica relativa per maggiori informazioni). I supporti in metallo zincato o leghe devono essere trattati con un primer tipo WASH PRIMER 1 K (vedi scheda tecnica relativa per maggiori informazioni). I supporti in legno devono essere trattati con un prodotto tipo SUPRA DI FONDO (vedi scheda tecnica relativa per maggiori informazioni). E' possibile applicare direttamente lo smalto SUPRA su supporti già verniciati con uno smalto sintetico che si presentino integri, perfettamente aderenti e non sfarinanti.

Proposta colore

Colorimetria: lo smalto SUPRA è disponibile in una serie di tinte pronte (cartella smalti 12 tinte) o può essere tinteggiato per ottenere i colori delle **cartelle CHRÈON White Soul e smalti**.



"Coloranti": lo smalto SUPRA è tinteggiabile con i coloranti della serie DAC.



Note

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 ai 35°C è di 12 mesi.

Dopo l'uso si consiglia di chiudere bene le latte contenenti residui di prodotto e capovolgerle. Questo accorgimento dovrebbe prevenire la formazione di pelle superficiale. Nel caso siano presenti pelli superficiali rimuoverle prima di utilizzare il prodotto.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza)

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di "assistenza tecnica".

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

01/2017